

Технические характеристики - Composure

Вид продукции Тафтинговая узорчатая плитка со структурированным петлевым ворсом

Состав нити 100% окрашенный в массе нейлон, содержит переработанные материалы

Вес ворса 570 g/m² ± 5%

Общий вес 3704 g/m² ± 5%

Высота ворса 2.6 mm + 15% / - 10%

Общая толщина 6.0 mm ± 0.5 mm

Масштаб (калибр)/ количество игл на 10см 1/12 – 47.2

Плотность ворса, количество петель на м² 160,480 ± 5%

Тип подложки CQuest™Bio

Класс износостойкости Heavy Contract (EN 1307)
Class 33 / LC1

Теплоизлучающая панель (EN ISO 9239-1) Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)

Стабильность размеров ≤ 0.2% (EN 986)

Уровень звукоизоляции ΔL_w 23 dB (EN ISO 10140-3)

Уровень поглощения звука (α_w) α_w 0.20 (EN ISO 11654)

Звукопоглощение (α_s)

125Hz 0.04	250Hz 0.02	500Hz 0.08	1000Hz 0.19	2000Hz 0.34	4000Hz 0.43	(EN ISO 354) α _s
----------------------	----------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	--------------------------------

Артикул 4169

4m² - 16 tiles per box (50 x 50 cm ± 0.2%)

 DOP: 1037/125786 EN 14041:2004 Notified Body - 0493 COC 0493 – CPR – 0181 For use as floor covering in buildings	 DOP: 1037/125786 EN 14041:2004 Approved Body - 0321 COC 0321/20664-02/E00-00 For use as floor covering in buildings	 NON DIRECTIONAL  ≥0.30 ≤2.0 kV ≤10%Ω 23dB 0.20 ≥7 ≥2.4	   A+ A B C Install with  FE272AS 
--	---	---	--

Interface European Manufacturing B.V. оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики продукции. Ознакомиться с самыми актуальными техническими характеристиками можно на веб-сайте. Мы постарались сделать все возможное, чтобы точно передать цвет продукции. Однако из-за особенностей печатных материалов цвет самих изделий может незначительно отличаться. Пожалуйста, закажите образец, чтобы увидеть реальный цвет продукции.

 **Carbon Neutral Floors™**
Learn more about our third-party verified Carbon Neutral Floors.
www.interface.com/carbonneutral

www.interface.com

Светостойкость

Коллекция	Номер цвета	Название цвета	Значение L*	Значение Y*
Composure	4169002	Diffuse	31.0	6.7
	4169003	Solitude	24.2	4.2
	4169005	Serene	43.4	13.4
	4169007	Transcribe	35.5	8.8
	4169008	Isolation	50.1	18.5
	4169009	Content	35.8	8.9
	4169011	Soothe	57.7	25.7
	4169012	Retreat	46.5	15.7
	4169014	Contemplate	56.0	23.9
	4169015	Harmonious	67.0	36.6
	4169016	Reserved	37.9	10.0
	4169017	Seclusion	43.0	13.2
	4169018	Regard	41.6	12.2
	4169019	Patience	59.4	27.5
	4169020	Secure	37.3	9.7
	4169021	Deliberate	37.0	9.6
	4169058	Sapphire	33.0	7.5
	4169059	Marine	40.9	11.8
	4169060	Sailing	49.5	18.0
	4169061	Pewter	51.7	19.9
	4169062	Lavender	38.8	10.5
	4169063	Aubergine	31.5	6.9
	4169064	Berry	27.0	5.1
4169065	Cranberry	30.2	6.3	
4169066	Abyss	31.3	6.8	
4169067	Harbour	42.7	12.9	
4169068	Wave	56.7	24.7	
4169069	Willow	57.8	25.8	
4169070	Fern	45.1	14.6	
4169071	Olive	40.4	11.5	
4169072	Amber	42.6	12.9	
4169073	Sunburst	54.7	22.7	

* **Значение устойчивости к свету:** Значение L = L в соответствии с CIE L*a*b* цветовое пространство, значение Y = значение коэффициента отражения света в соответствии с BS 8493