

Технические характеристики - Darning

Вид продукции	Сложноузорчатая тафтинговая ковровая плитка со структурированным петлевым ворсом
Состав нити	100% окрашенный в массе нейлон из полностью переработанных материалов
Вес ворса	746 g/m² ± 5%
Общий вес	4224 g/m² ± 5%
Высота ворса	3.3 mm + 15% / - 10%
Общая толщина	6.9 mm ± 0.5 mm
Масштаб (калибр)/ количество игл на 10см	1/10 – 39.4
Плотность ворса, количество петель на м²i	137,942 ± 5%
Тип подложки	CQuest™Bio
Класс износостойкости	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC2

Теплоизлучающая панель	(EN ISO 9239-1) Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)
Стабильность размеров	≤ 0.2% (EN 986)
Уровень звукоизоляции ΔL _w	26_ dB (EN ISO 10140-3)
Уровень поглощения звука (α _w)	α _w 0.20 (EN ISO 11654)
Звукопоглощение (α _s)	

125Hz 0.04	250Hz 0.05	500Hz 0.09	1000Hz 0.22	2000Hz 0.45	4000Hz 0.58	(EN ISO 354) α _s
---------------	---------------	---------------	----------------	----------------	----------------	--------------------------------

Артикул 9273 5m² - 20 tiles per box (25 x 100 cm ± 0.2%)

DOP: 1037-127008
EN 14041:2004
Notified Body - 0493

COC
0493 – CPR – 0181

For use as floor covering in buildings

DOP: 1037-127008
EN 14041:2004
Approved Body - 0321

COC
0321/20664-02/E00-00

For use as floor covering in buildings

HERRINGBONE

ASHLAR

33

W

L

BFL-s1

NCS

≥0,30

≤2,0 kV

26dB

0,20

≥7

≥ 2,4

100%
Recycled Nylon

Install with
Tactiles®

7DFFCB85
www.pvc-etc.com

GUT

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR
A+ A B C

Interface European Manufacturing B.V. оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики продукции. Ознакомиться с самыми актуальными техническими характеристиками можно на веб-сайте. Мы постарались сделать все возможное, чтобы точно передать цвет продукции. Однако из-за особенностей печатных материалов цвет самих изделий может незначительно отличаться. Пожалуйста, закажите образец, чтобы увидеть реальный цвет продукции.

Светостойкость

Коллекция	Номер цвета	Название цвета	Значение L*	Значение Y*
Darning	9273018	Silver	54.3	22.3
	9273019	Almond	64.7	33.6
	9273020	Sage	51.9	20.1

* **Значение устойчивости к свету:** Значение L = L в соответствии с CIE L*a*b* цветовое пространство, значение Y = значение коэффициента отражения света в соответствии с BS 8493