

Технические характеристики - Dolomite

Вид продукции	Тафтинговая плитка с текстурированным петлевым ворсом
Состав нити	100% окрашенный в массе нейлон из полностью переработанных материалов
Вес ворса	850 g/m² ± 5%
Общий вес	4042 g/m² ± 5%
Высота ворса	3.9 mm + 15% / - 10%
Общая толщина	6.9 mm ± 0.5 mm
Масштаб (калибр)/ количество игл на 10см	1/10 – 39.4
Плотность ворса, количество петель на м²i	141,263 ± 5%
Тип подложки	CQuest™Bio
Класс износостойкости	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC3

Теплоизлучающая панель						(EN ISO 9239-1) Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)
Стабильность размеров						≤ 0.2% (EN 986)
Уровень звукоизоляции ΔL _w						27 dB (EN ISO 10140-3)
Уровень поглощения звука (α _w)						α _w 0.20 (EN ISO 11654)
Звукопоглощение (α _s)						
125Hz -0.02	250Hz 0.06	500Hz 0.08	1000Hz 0.20	2000Hz 0.34	4000Hz 0.40	(EN ISO 354) α _s

Артикул	4292	4m² - 16 tiles per box (50 x 50 cm ± 0.2%)
---------	------	--

DOP: 1037/126992

EN 14041:2004
Notified Body - 0493

COC

0493 – CPR – 0181

For use as floor covering in buildings

DOP: 1037/126992

EN 14041:2004
Approved Body - 0321

COC

0321/20664-02/E00-00

For use as floor covering in buildings

Monolithic

33

www

L

Bfl-s1

NCS

≥0.30

≤2.0 kV

≤10%Ω

27dB

0.20

≥7

≥2.4

≥2.4

Scissors

EACAFAB6

www.interface.eu

A+ A B C

A+ A B C

Interface European Manufacturing B.V. оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики продукции. Ознакомиться с самыми актуальными техническими характеристиками можно на веб-сайте. Мы постарались сделать все возможное, чтобы точно передать цвет продукции. Однако из-за особенностей печатных материалов цвет самих изделий может незначительно отличаться. Пожалуйста, закажите образец, чтобы увидеть реальный цвет продукции.

Светостойкость

Коллекция	Номер цвета	Название цвета	Значение L*	Значение Y*
Dolomite	4292001	Diamond	56.6	24.5
	4292002	Crystal	43.1	13.2
	4292003	Obsidian	36.3	9.2
	4292004	Golden Beryl	37.3	9.7
	4292005	Rose Quartz	35.0	8.5
	4292006	Amber	32.4	7.3
	4292007	Pearl	41.7	12.3
	4292008	Moonstone	36.0	9.0
	4292009	Aventurine	36.1	9.1
	4292010	Malachite	32.9	7.5
	4292011	Azurite	34.7	8.3
	4292012	Lapis Lazuli	31.2	6.7

* **Значение устойчивости к свету:** Значение L = L в соответствии с CIE L*a*b* цветовое пространство, значение Y = значение коэффициента отражения света в соответствии с BS 8493