

Технические характеристики - Elevation III

Вид продукции	Микротафтинговая узорчатая плитка с одноуровневым петлевым ворсом
Состав нити	100% окрашенный в массе нейлон из полностью переработанных материалов
Вес ворса	360 g/m² ± 5%
Общий вес	3614 g/m² ± 5%
Общая толщина	4.4 mm ± 0.5 mm
Масштаб (калибр)/ количество игл на 10см	5/64 – 50.4
Плотность ворса, количество петель на м² ⁱ	186,480 ± 5%
Тип подложки	CQuest™Bio
Класс износостойкости	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC1

Теплоизлучающая панель	(EN ISO 9239-1) Euroclass Cfl s1* (EN 13501-1)
Стабильность размеров	≤ 0.2% (EN 986)
Уровень звукоизоляции ΔL _w	16 dB (EN ISO 10140-3)
Уровень поглощения звука (α _w)	α _w 0.15 (EN ISO 11654)
Звукопоглощение (α _s)	

125Hz 0.01	250Hz 0.01	500Hz 0.06	1000Hz 0.14	2000Hz 0.25	4000Hz 0.33	(EN ISO 354) α _s
---------------	---------------	---------------	----------------	----------------	----------------	--------------------------------

Артикул	4199	5m² - 20 tiles per box (50 x 50 cm ± 0.2%)
---------	------	--

DOP: 1037/125246

EN 14041:2004
Notified Body - 0493

COC

0493 – CPR – 0182

For use as floor covering in buildings

DOP: 1037/125246

EN 14041:2004
Approved Body - 0321

COC

0321/21671-01/E00-00

For use as floor covering in buildings

QUARTER TURN

100% Recycled Nylon

Install with TacTies®

17ESCE5A

EMISSIONS DANS L'AIR INTERIEUR

A+ A B C

* Bfl s1 on request

Interface European Manufacturing B.V. оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики продукции. Ознакомиться с самыми актуальными техническими характеристиками можно на веб-сайте. Мы постарались сделать все возможное, чтобы точно передать цвет продукции. Однако из-за особенностей печатных материалов цвет самих изделий может незначительно отличаться. Пожалуйста, закажите образец, чтобы увидеть реальный цвет продукции.

Светостойкость

Коллекция	Номер цвета	Название цвета	Значение L*	Значение Y*
Elevation III	4199001	Colletino	49.9	18.3
	4199002	Brocatello	46.4	15.6
	4199003	Palissandra	33.5	7.8
	4199004	Ciocolato	24.5	4.3
	4199005	Fior di Pesco	51.3	19.5
	4199006	Ceppo di Gre	40.0	11.3
	4199007	Grigio Nilo	33.5	7.8
	4199008	Portoro	24.1	4.1
	4199009	Carrara	48.5	17.2
	4199010	Jura	43.9	13.8
	4199011	Valdeorras	29.2	5.9
	4199012	Nero Maquina	28.5	5.7
	4199013	Botticino	55.7	23.6
	4199014	Romano Classico	52.9	21.0
	4199015	Crema Luna	44.8	14.4
	4199016	Opale Naturale	23.9	4.1
	4199017	Cipollino	42.4	12.8
	4199018	Aqua Marina	46.0	15.3
	4199019	Azuro Cielo	32.0	7.1
	4199020	Zircona	25.3	4.5

* **Значение устойчивости к свету:** Значение L = L в соответствии с CIE L*a*b* цветовое пространство, значение Y = значение коэффициента отражения света в соответствии с BS 8493