

Технические характеристики - Employ Dimensions

Вид продукции	Тафтинговая узорчатая плитка с одноуровневым петлевым ворсом
Состав нити	100% окрашенный в массе нейлон
Вес ворса	462 g/m² ± 5%
Общий вес	3579 g/m² ± 5%
Высота ворса	2.5 mm + 15% / - 10%
Общая толщина	5.5 mm ± 0.5 mm
Масштаб (калибр)/ количество игл на 10см	1/10 – 39.4
Плотность ворса, количество петель на м²i	173,360 ± 5%
Тип подложки	CQuest™Bio
Класс износостойкости	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC1

Теплоизлучающая панель						(EN ISO 9239-1) Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)
Стабильность размеров						≤ 0.2% (EN 986)
Уровень звукоизоляции ΔL _w						24 dB (EN ISO 10140-3)
Уровень поглощения звука (α _w)						α _w 0.15 (EN ISO 11654)
Звукопоглощение (α _s)						
125Hz -0.01	250Hz 0.02	500Hz 0.04	1000Hz 0.15	2000Hz 0.27	4000Hz 0.32	(EN ISO 354) α _s

Артикул 4271 5m² - 20 tiles per box (25 x 100 cm ± 0.2%)

DOP: 1037/127335

EN 14041:2004
Notified Body - 0493

COC

0493 – CPR – 0181

For use as floor covering in buildings

DOP: 1037/127335

EN 14041:2004
Approved Body - 0321

COC

0321/20664-02/E00-00

For use as floor covering in buildings

Ashlar

Herringbone

Interface European Manufacturing B.V. оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики продукции. Ознакомиться с самыми актуальными техническими характеристиками можно на веб-сайте. Мы постарались сделать все возможное, чтобы точно передать цвет продукции. Однако из-за особенностей печатных материалов цвет самих изделий может незначительно отличаться. Пожалуйста, закажите образец, чтобы увидеть реальный цвет продукции.

Светостойкость

Коллекция	Номер цвета	Название цвета	Значение L*	Значение Y*
Employ Dimensions	4271001	Volume	41.8	12.4
	4271002	Surface	35.8	8.9
	4271003	Connect	36.4	9.2
	4271004	Parallel	30.0	6.2
	4271005	Time	30.5	6.4
	4271006	Scale	27.3	5.2
	4271007	Line	26.4	4.9
	4271008	Measure	30.8	6.5
	4271009	Segment	35.3	8.7
	4271010	Object	31.9	7.1

* **Значение устойчивости к свету:** Значение L = L в соответствии с CIE L*a*b* цветовое пространство, значение Y = значение коэффициента отражения света в соответствии с BS 8493