

Технические характеристики - Employ Lines

Вид продукции	Тафтинговая узорчатая плитка с одноуровневым петлевым ворсом						
Состав нити	100% окрашенный в массе нейлон						
Вес ворса	462 g/m² ± 5%						
Эффективная масса ворса	295 g/m² ± 10%						
Общий вес	3679 g/m² ± 5%						
Высота ворса	2.5 mm + 15% / - 10%						
Общая толщина	5.2 mm ± 0.5 mm						
Масштаб (калибр)/ количество игл на 10см	1/10 – 39.4						
Плотность ворса, количество петель на м²i	173,360 ± 5%						
Тип подложки	CQuest™Bio						
Класс износостойкости	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC1						
UPEC - CSTB France	U3 P3 E1 C0						
Теплоизлучающая панель	(EN ISO 9239-1) Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)						
Стабильность размеров	≤ 0.2% (EN 986)						
Уровень звукоизоляции ΔL _w	24 dB (EN ISO 10140-3)						
Уровень поглощения звука (α _w)	α _w 0.15 (EN ISO 11654)						
Звукопоглощение (α _s)							
	125Hz -0.01	250Hz 0.02	500Hz 0.04	1000Hz 0.15	2000Hz 0.27	4000Hz 0.32	(EN ISO 354) α _s

Артикул 4223 5m² - 20 tiles per box (50 x 50 cm ± 0.2%)

DOP: 1037/127336

EN 14041:2004
Notified Body - 0493

COC

0493 – CPR – 0181

For use as floor covering in buildings

DOP: 1037/127336

EN 14041:2004
Approved Body - 0321

COC

0321/20664-02/E00-00

For use as floor covering in buildings

MONOLITHIC

QUARTER TURN

NON-DIRECTIONAL

30

α_w ≥ 0.30

α_w ≥ 2.0

24dB

0.15

≥ 7

≥ 2.4

0.15

UPEC

318T-017.1

Install with

TacTiles®

EMISSIONS DANS L'AIR INTERIEUR

A+

A

B

C

54BC02D7

www.gre-uk.com

GUT

QUALITY

Interface European Manufacturing B.V. оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики продукции. Ознакомиться с самыми актуальными техническими характеристиками можно на веб-сайте. Мы постарались сделать все возможное, чтобы точно передать цвет продукции. Однако из-за особенностей печатных материалов цвет самих изделий может незначительно отличаться. Пожалуйста, закажите образец, чтобы увидеть реальный цвет продукции.

Светостойкость

Коллекция	Номер цвета	Название цвета	Значение L*	Значение Y*
Employ Lines	4223001	Harvest	38.5	10.3
	4223002	Formation	43.4	13.4
	4223003	Quarry	33.6	7.8
	4223004	Waterfall	31.9	7.0
	4223005	Sunset	31.0	6.7
	4223006	Meadow	34.3	8.2
	4223007	Iridescent	28.5	5.6
	4223008	Caribbean	31.1	6.7

* **Значение устойчивости к свету:** Значение L = L в соответствии с CIE L*a*b* цветовое пространство, значение Y = значение коэффициента отражения света в соответствии с BS 8493