

Технические характеристики - Hydropolis

|                                           |                                                                       |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Вид продукции                             | Тафтинговая плитка с текстурированным петлевым ворсом                 |
| Состав нити                               | 100% окрашенный в массе нейлон из полностью переработанных материалов |
| Вес ворса                                 | 795 g/m² ± 5%                                                         |
| Общий вес                                 | 4151 g/m² ± 5%                                                        |
| Высота ворса                              | 3.6 mm + 15% / - 10%                                                  |
| Общая толщина                             | 7.0 mm ± 0.5 mm                                                       |
| Масштаб (калибр)/ количество игл на 10см  | 1/12 - 47.2                                                           |
| Плотность ворса, количество петель на м²i | 189,911 ± 5%                                                          |
| Тип подложки                              | CQuest™Bio                                                            |
| Класс износостойкости                     | Heavy Contract (EN 1307)<br>Class 33 / LC3                            |

|                                            |                                               |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Теплоизлучающая панель                     | (EN ISO 9239-1) Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1) |
| Стабильность размеров                      | ≤ 0.2% ( EN 986)                              |
| Уровень звукоизоляции ΔL <sub>w</sub>      | 27 dB (EN ISO 10140-3)                        |
| Уровень поглощения звука (α <sub>w</sub> ) | α <sub>w</sub> 0.20 (EN ISO 11654)            |
| Звукопоглощение (α <sub>s</sub> )          |                                               |

|                |               |               |                |                |                |                                |
|----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|--------------------------------|
| 125Hz<br>-0.02 | 250Hz<br>0.06 | 500Hz<br>0.08 | 1000Hz<br>0.20 | 2000Hz<br>0.34 | 4000Hz<br>0.40 | (EN ISO 354)<br>α <sub>s</sub> |
|----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|--------------------------------|

|         |      |                                    |
|---------|------|------------------------------------|
| Артикул | 4236 | 4m2 - 16 tiles (50 x 50 cm ± 0.2%) |
|---------|------|------------------------------------|

DOP: 1037-128376  
EN 14041:2004  
Notified Body - 0493  
COC  
0493 – CPR – 0181  
For use as floor covering in buildings

DOP: 1037-128376  
EN 14041:2004  
Approved Body - 0321  
COC  
0321/20664-02/E00-00  
For use as floor covering in buildings

Interface European Manufacturing B.V. оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики продукции. Ознакомиться с самыми актуальными техническими характеристиками можно на веб-сайте. Мы постарались сделать все возможное, чтобы точно передать цвет продукции. Однако из-за особенностей печатных материалов цвет самих изделий может незначительно отличаться. Пожалуйста, закажите образец, чтобы увидеть реальный цвет продукции.

Светостойкость

| Коллекция  | Номер цвета | Название цвета | Значение L* | Значение Y* |
|------------|-------------|----------------|-------------|-------------|
| Hydropolis | 4236008     | Magenta        | 32.2        | 7.2         |
|            | 4236009     | Tangerine      | 48.0        | 16.8        |
|            | 4236010     | Ocean          | 29.6        | 6.1         |
|            | 4236011     | Emerald        | 41.0        | 11.9        |
|            | 4236012     | Cobalt         | 29.2        | 5.9         |

\* **Значение устойчивости к свету:** Значение L = L в соответствии с CIE L\*a\*b\* цветовое пространство, значение Y = значение коэффициента отражения света в соответствии с BS 8493