

Технические характеристики - Monochrome

Вид продукции	Тафтинговая узорчатая плитка со структурированным петлевым ворсом						
Состав нити	100% окрашенный в массе нейлон из полностью переработанных материалов						
Вес ворса							787 g/m² ± 5%
Общий вес							4118 g/m² ± 5%
Высота ворса							3.8 mm + 15% / - 10%
Общая толщина							7.5 mm ± 0.5 mm
Масштаб (калибр)/ количество игл на 10см							1/10 – 39.4
Плотность ворса, количество петель на м²i							165,480 ± 5%
Тип подложки							CQuest™Bio
Класс износостойкости							Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC2
Теплоизлучающая панель	(EN ISO 9239-1) Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)						
Стабильность размеров							≤ 0.2% (EN 986)
Уровень звукоизоляции ΔL _w							27 dB (EN ISO 10140-3)
Уровень поглощения звука (α _w)							α _w 0.20 (EN ISO 11654)
Звукопоглощение (α _s)	125Hz -0.02	250Hz 0.06	500Hz 0.08	1000Hz 0.20	2000Hz 0.34	4000Hz 0.40	(EN ISO 354) α _s
Артикул	1458						4m² - 16 tiles per box (50 x 50 cm ± 0.2%)

DOP: 1037/124140

EN 14041:2004
Notified Body - 0493

COC
0493 – CPR – 0181

For use as floor
covering in buildings

DOP: 1037/124140

EN 14041:2004
Approved Body - 0321

COC
0321/20664-02/E00-00

For use as floor
covering in buildings

Monolithic

33

L

Bfl-s1

NCS

≥0.30

≤2.0 kV

≤10%Ω

27dB

0.20

≥7

↙ ↘

≥ 2.4

100%
Recycled Nylon

Install with
TacTiles®

B84DF70C
www.grip-tiles.info

EMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR

A+

A

B

C

Interface European Manufacturing B.V. оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики продукции. Ознакомиться с самыми актуальными техническими характеристиками можно на веб-сайте. Мы постарались сделать все возможное, чтобы точно передать цвет продукции. Однако из-за особенностей печатных материалов цвет самих изделий может незначительно отличаться. Пожалуйста, закажите образец, чтобы увидеть реальный цвет продукции.

Светостойкость

Коллекция	Номер цвета	Название цвета	Значение L*	Значение Y*
Monochrome	1458001	Millstone	53.7	21.7
	1458002	Platinum	49.7	18.2
	1458003	Titanium	43.9	13.8
	1458005	Storm	34.8	8.4
	1458006	Seal	28.5	5.6
	1458007	Carbon	28.3	5.6
	1458008	Black	18.2	2.6
	1458009	Silver	58.9	26.9
	1458010	Surf	53.4	21.4
	1458013	Mercury	46.5	15.6
	1458014	Flemish Blue	32.7	7.4
	1458015	Pacific	35.3	8.6
	1458016	Peacock	27.2	5.2
	1458018	Flag Blue	25.0	4.4
	1458019	Lobelia	24.0	4.1
	1458022	Iris	28.7	5.7
	1458024	Elderberry	21.6	3.4
	1458025	Very Berry	41.8	12.4
	1458026	Lilac Haze	36.0	9.0
	1458028	Damson	26.7	5.0
	1458029	Orange	48.3	17.0
	1458030	Gerbera	36.5	9.3
	1458033	Malt	57.7	25.6
	1458034	Putty	39.4	10.9
	1458035	Rhino	30.5	6.4
	1458036	Coffee Bean	21.4	3.4
	1458037	Cream	64.3	33.2
	1458038	Caraway	54.1	22.1
	1458041	Barley	56.0	23.9
	1458045	Spun Gold	59.0	27.0
	1458046	Dandelion	62.4	30.9
	1458047	Meadow	50.3	18.7

* **Значение устойчивости к свету:** Значение L = L в соответствии с CIE L*a*b* цветовое пространство, значение Y = значение коэффициента отражения света в соответствии с BS 8493