

Технические характеристики - Moss in Stone

Вид продукции	Сложноузорчатая тафтинговая ковровая плитка со структурированным петлевым ворсом		
Состав нити	100% окрашенный в массе нейлон из полностью переработанных материалов		
Вес ворса	848 g/m ² ± 5%		
Общий вес	4440 g/m ² ± 5%		
Высота ворса	3.9 mm + 15% / - 10%		
Общая толщина	8.0 mm ± 0.5 mm		
Масштаб (калибр)/ количество игл на 10см	1/10 - 39.4		
Плотность ворса, количество петель на м ² i	131,990 ± 5%		
Тип подложки	CQuest™Bio		
Класс износостойкости	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC2		

Теплоизлучающая панель	(EN ISO 9239-1) Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)
Стабильность размеров	≤ 0.2% (EN 986)
Уровень звукоизоляции ΔL_w	25 dB (EN ISO 10140-3)
Уровень поглощения звука (α_w)	α_w 0.20 (EN ISO 11654)
Звукопоглощение (α_s)	

125Hz 0.02	250Hz 0.03	500Hz 0.09	1000Hz 0.27	2000Hz 0.45	4000Hz 0.57	(EN ISO 354) α_s
---------------	---------------	---------------	----------------	----------------	----------------	----------------------------

Артикул 8340 3m² - 12 tiles (50 x 50 cm ± 0.2%)



Interface European Manufacturing B.V. оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики продукции. Ознакомиться с самыми актуальными техническими характеристиками можно на веб-сайте. Мы постарались сделать все возможное, чтобы точно передать цвет продукции. Однако из-за особенностей печатных материалов цвет самих изделий может незначительно отличаться. Пожалуйста, закажите образцы, чтобы увидеть реальный цвет продукции.



www.interface.com

Светостойкость

Коллекция	Номер цвета	Название цвета	Значение L*	Значение Y*
Moss in Stone	8340001	Granite Edge	51.0	19.3
	8340002	Slate Edge	46.6	15.8
	8340003	Flint Edge	40.6	11.6
	8340004	Onyx Edge	35.5	8.7

* **Значение устойчивости к свету:** Значение $L = L$ в соответствии с CIE $L^*a^*b^*$ цветовое пространство, значение Y = значение коэффициента отражения света в соответствии с BS 8493