

Технические характеристики - NF400

Вид продукции	Тафтинговая узорчатая плитка со структурированным ворсом "Tip Sheared"
Состав нити	100% окрашенный в массе нейлон из полностью переработанных материалов
Вес ворса	746 g/m² ± 5%
Общий вес	3910 g/m² ± 5%
Высота ворса	3.4 mm + 15% / - 10%
Общая толщина	6.7 mm ± 0.5 mm
Масштаб (калибр)/ количество игл на 10см	1/12 – 47.2
Плотность ворса, количество петель на м²i	174,640 ± 5%
Тип подложки	CQuest™Bio
Класс износостойкости	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC2

Теплоизлучающая панель	(EN ISO 9239-1) Euroclass Cfl s1* (EN 13501-1)						
Стабильность размеров	≤ 0.2% (EN 986)						
Уровень звукоизоляции ΔL _w	27 dB (EN ISO 10140-3)						
Уровень поглощения звука (α _w)	α _w 0.20 (EN ISO 11654)						
Звукопоглощение (α _s)							
	125Hz -0.02	250Hz 0.06	500Hz 0.08	1000Hz 0.20	2000Hz 0.34	4000Hz 0.40	(EN ISO 354) α _s

Артикул	7848	5m ² - 20 tiles (25 x 100 cm ± 0.2%)
---------	------	---

* Bfl s1 on request

Interface European Manufacturing B.V. оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики продукции. Ознакомиться с самыми актуальными техническими характеристиками можно на веб-сайте. Мы постарались сделать все возможное, чтобы точно передать цвет продукции. Однако из-за особенностей печатных материалов цвет самих изделий может незначительно отличаться. Пожалуйста, закажите образцы, чтобы увидеть реальный цвет продукции.



Carbon Neutral Floors™
Learn more about our third-party
verified Carbon Neutral Floors.
www.interface.com/carbonneutral

www.interface.com

Светостойкость

Коллекция	Номер цвета	Название цвета	Значение L*	Значение Y*
NF400	7848003	Felt	50.4	18.8
	7848004	Mineral	27.8	5.4
	7848005	Driftwood	50.1	18.5
	7848006	Linen	55.7	23.7
	7848007	Shale	33.6	7.8
	7848009	Hemp	56.0	23.9

* **Значение устойчивости к свету:** Значение $L = L$ в соответствии с CIE $L^*a^*b^*$ цветовое пространство, значение Y = значение коэффициента отражения света в соответствии с BS 8493