

Технические характеристики - NF401

|                                           |                                                                                       |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Вид продукции                             | Сложноузорчатая тафтинговая ковровая плитка со структурированным ворсом "Tip Sheared" |
| Состав нити                               | 100% окрашенный в массе нейлон из полностью переработанных материалов                 |
| Вес ворса                                 | 1153 g/m² ± 5%                                                                        |
| Общий вес                                 | 4406 g/m² ± 5%                                                                        |
| Высота ворса                              | 6.6 mm + 15% / - 10%                                                                  |
| Общая толщина                             | 10.8 mm ± 0.5 mm                                                                      |
| Масштаб (калибр)/ количество игл на 10см  | 1/10 – 39.4                                                                           |
| Плотность ворса, количество петель на м²i | 116,230 ± 5%                                                                          |
| Тип подложки                              | CQuest™Bio                                                                            |
| Класс износостойкости                     | Heavy Contract (EN 1307)<br>Class 33 / LC4                                            |

|                                            |  |               |  |               |  |                                               |  |                |  |                |  |                                |  |
|--------------------------------------------|--|---------------|--|---------------|--|-----------------------------------------------|--|----------------|--|----------------|--|--------------------------------|--|
| Теплоизлучающая панель                     |  |               |  |               |  | (EN ISO 9239-1) Euroclass Cfl s1 (EN 13501-1) |  |                |  |                |  |                                |  |
| Стабильность размеров                      |  |               |  |               |  | ≤ 0.2% ( EN 986)                              |  |                |  |                |  |                                |  |
| Уровень звукоизоляции ΔL <sub>w</sub>      |  |               |  |               |  | 29 dB (EN ISO 10140-3)                        |  |                |  |                |  |                                |  |
| Уровень поглощения звука (α <sub>w</sub> ) |  |               |  |               |  | α <sub>w</sub> 0.20 (EN ISO 11654)            |  |                |  |                |  |                                |  |
| Звукопоглощение (α <sub>s</sub> )          |  |               |  |               |  |                                               |  |                |  |                |  |                                |  |
| 125Hz<br>0.01                              |  | 250Hz<br>0.04 |  | 500Hz<br>0.12 |  | 1000Hz<br>0.27                                |  | 2000Hz<br>0.41 |  | 4000Hz<br>0.53 |  | (EN ISO 354)<br>α <sub>s</sub> |  |

|         |      |                |                      |
|---------|------|----------------|----------------------|
| Артикул | 7959 | 4m² - 16 tiles | (25 x 100 cm ± 0.2%) |
|---------|------|----------------|----------------------|

DOP: 1037/127128  
EN 14041:2004  
Notified Body - 0493  
COC  
0493 – CPR – 0182  
For use as floor covering in buildings

DOP: 1037/127128  
EN 14041:2004  
Approved Body - 0321  
COC  
0321/21671-01/E00-00  
For use as floor covering in buildings

100% Recycled Nylon

Install with  
057FD71E  
www.gro-dts.info

Interface European Manufacturing B.V. оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики продукции. Ознакомиться с самыми актуальными техническими характеристиками можно на веб-сайте. Мы постарались сделать все возможное, чтобы точно передать цвет продукции. Однако из-за особенностей печатных материалов цвет самих изделий может незначительно отличаться. Пожалуйста, закажите образец, чтобы увидеть реальный цвет продукции.

Светостойкость

| Коллекция | Номер цвета | Название цвета | Значение L* | Значение Y* |
|-----------|-------------|----------------|-------------|-------------|
| NF401     | 7959001     | Mineral        | 28.5        | 5.7         |
|           | 7959002     | Felt           | 49.8        | 18.3        |
|           | 7959003     | Shale          | 31.6        | 6.9         |
|           | 7959004     | Linen          | 53.9        | 21.9        |
|           | 7959005     | Driftwood      | 49.7        | 18.2        |
|           | 7959006     | Hemp           | 56.4        | 24.3        |

\* **Значение устойчивости к свету:** Значение L = L в соответствии с CIE L\*a\*b\* цветовое пространство, значение Y = значение коэффициента отражения света в соответствии с BS 8493