Технические характеристики - B602

Вид продукции	Сложноузорчатая тафтинговая ковровая плитка со структурированным петлевым ворсом
Состав нити	100% окрашенный в массе нейлон из полностью переработанных материалов
Вес ворса	882 g/m² ± 5%
Общий вес	4670 g/m² ± 5%
Высота ворса	3.9 mm +15% / - 10%
Общая толщина	9.0 mm ± 0.5 mm
Масштаб (калибр)/ количество игл на 10см	1/10 - 39.4
Плотность ворса, количество петель на м²i	110,320 ± 5%
Тип подложки	CQuest™Bio
Класс износостойкости	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC2
Теплоизлучающая панель	(EN ISO 9239-1) Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)
Стабильность размеров	≤ 0.2% (EN 986)
Уровень звукоизоляции ΔL_w	26 dB (EN ISO 10140-3)
Уровень поглощения звука (α_w)	α_w 0.20 (EN ISO 11654)

Звукопоглощение (α_s)

125Hz	**250Hz**	**500Hz**	**1000Hz**	**2000Hz**	**4000Hz**	(EN ISO 354)
0.04	0.05	0.09	0.22	0.45	0.58	**α_s**

Артикул 7416

4m² - 16 tiles (50 x 50 cm ± 0.2%)

CE
DOP: 1037/127011
EN 14041:2004
Notified Body - 0493
COC
0493 – CPR – 0181
For use as floor covering in buildings

UK CA
DOP: 1037/127011
EN 14041:2004
Approved Body - 0321
COC
0321/20664-02/E00-00
For use as floor covering in buildings

NON DIRECTIONAL

L
NCS
≥0.30
<2.0 kV
<10⁹Ω
26dB
0.20
≥7
≥2.4

100% Recycled Nylon

Install with
TacTiles®

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR
A+
A+ A B C

0291DBB3

Interface European Manufacturing B.V. оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики продукции. Ознакомиться с самыми актуальными техническими характеристиками можно на веб-сайте. Мы постарались сделать все возможное, чтобы точно передать цвет продукции. Однако из-за особенностей печатных материалов цвет самих изделий может незначительно отличаться. Пожалуйста, закажите образец, чтобы увидеть реальный цвет продукции.

Carbon Neutral Floors™
Learn more about our third-party verified Carbon Neutral Floors.
www.interface.com/carbonneutral

www.interface.com

Светостойкость

Коллекция	**Номер цвета**	**Название цвета**	**Значение L***	**Значение Y***
B602	7416001	Black Sea	35.4	8.7
	7416002	North Sea	41.9	12.4
	7416003	Pacific	27.3	5.2
	7416004	Arctic	48.7	17.4
	7416005	Atlantic	31.5	6.9
	7416006	Caspian	43.0	13.2
	7416007	Sand	53.3	21.3
	7416008	Driftwood	51.9	20.1

* **Значение устойчивости к свету:** Значение L = L в соответствии с CIE L*a*b* цветовое пространство, значение Y = значение коэффициента отражения света в соответствии с BS 8493