

Технические характеристики - Open Air 403 Transition

Вид продукции	Тафтинговая узорчатая плитка со структурированным петлевым ворсом
Состав нити	100% окрашенный в массе нейлон из полностью переработанных материалов
Вес ворса	610 g/m² ± 5%
Общий вес	4055 g/m² ± 5%
Высота ворса	2.9 mm + 15% / - 10%
Общая толщина	6.9 mm ± 0.5 mm
Масштаб (калибр)/ количество игл на 10см	1/12 – 47.2
Плотность ворса, количество петель на м²i	164,934 ± 5%
Тип подложки	CQuest™Bio
Класс износостойкости	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC1

Теплоизлучающая панель	(EN ISO 9239-1) Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)					
Стабильность размеров	≤ 0.2% (EN 986)					
Уровень звукоизоляции ΔL _w	23 dB (EN ISO 10140-3)					
Уровень поглощения звука (α _w)	α _w 0.20 (EN ISO 11654)					
Звукопоглощение (α _s)						
125Hz 0.04	250Hz 0.02	500Hz 0.08	1000Hz 0.19	2000Hz 0.34	4000Hz 0.43	(EN ISO 354) α _s

Артикул 9705 5m² - 20 tiles (50 x 50 cm ± 0.2%)

DOP: 1037/129104
EN 14041:2004
Notified Body - 0493
COC
0493 – CPR – 0181
For use as floor covering in buildings

DOP: 1037/129104
EN 14041:2004
Approved Body - 0321
COC
0321/20664-02/E00-00
For use as floor covering in buildings

NON-DIRECTIONAL
Bfl s1
NCS
≥0.30
≤2.0 kV
≤10 Ω
23dB
0.20
≥7
≥2.4

100%
Recycled Nylon

Install with
TacTiles®

F0C6CC91
www.gre-uk.com

EMISSIONS DANS L'AIR INTERIEUR
A+
A
B
C

* Bfl s1 on request

Interface European Manufacturing B.V. оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики продукции. Ознакомиться с самыми актуальными техническими характеристиками можно на веб-сайте. Мы постарались сделать все возможное, чтобы точно передать цвет продукции. Однако из-за особенностей печатных материалов цвет самих изделий может незначительно отличаться. Пожалуйста, закажите образец, чтобы увидеть реальный цвет продукции.

Светостойкость

Коллекция	Номер цвета	Название цвета	Значение L*	Значение Y*
Open Air 403 Transition	9705001	Nickel/Pearl	49.9	18.3
	9705002	Nickel/Rust	42.7	13.0
	9705003	Nickel/Clementine	46.4	15.6
	9705004	Nickel/Maize	48.8	17.5
	9705005	Nickel/Moss	42.8	13.1
	9705006	Nickel/Teal	43.5	13.5
	9705007	Nickel/Caribbean	42.6	12.9
	9705008	Nickel/Cobalt	41.0	11.9

* **Значение устойчивости к свету:** Значение L = L в соответствии с CIE L*a*b* цветовое пространство, значение Y = значение коэффициента отражения света в соответствии с BS 8493