

## Технические характеристики - Output Lines

Вид продукции	Тафтинговая узорчатая плитка с одноуровневым петлевым ворсом
Состав нити	100% окрашенный в массе нейлон
Вес ворса	462 g/m <sup>2</sup> ± 5%
Эффективная масса ворса	295 g/m <sup>2</sup> ± 10%
Общий вес	3679 g/m <sup>2</sup> ± 5%
Высота ворса	2.5 mm +15% / - 10%
Общая толщина	5.6 mm ± 0.5 mm
Масштаб (калибр)/ количество игл на 10см	1/10 – 39.4
Плотность ворса, количество петель на м <sup>2</sup>	173,360 ± 5%
Тип подложки	CQuest™Bio
Класс износостойкости	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC1
UPEC - CSTB France	U3 P3 E1 C0

Теплоизлучающая панель	(EN ISO 9239-1) Euroclass Cfl s1 (EN 13501-1)
Стабильность размеров	≤ 0.2% ( EN 986)
Уровень звукоизоляции ΔL <sub>w</sub>	24 dB (EN ISO 10140-3)
Уровень поглощения звука (α <sub>w</sub> )	α <sub>w</sub> 0.15 (EN ISO 11654)
Звукопоглощение (α <sub>s</sub> )	

125Hz -0.01	250Hz 0.02	500Hz 0.04	1000Hz 0.15	2000Hz 0.27	4000Hz 0.32	(EN ISO 354) α <sub>s</sub>
----------------	---------------	---------------	----------------	----------------	----------------	--------------------------------


Артикул 4221 5m<sup>2</sup> - 20 tiles per box (50 x 50 cm ± 0.2%)



DOP: 1037/127343  
EN 14041:2004  
Notified Body - 0493  
COC  
0493 – CPR – 0182  
For use as floor covering in buildings



DOP: 1037/127343  
EN 14041:2004  
Approved Body - 0321  
COC  
0321/21671-01/E00-00  
For use as floor covering in buildings



ASHLAR BRICK QUARTER TURN  
L NCS  
Cfl-s1  
≥0.30 <2.0 kW <10%Ω 24dB 0.15  
≥7 ≥2.4



UPEC 318T-015.1  
EMISSIONS DANS L'AIR INTERIEUR A+  
Install with B273EAFA  
Tactiles®

Interface European Manufacturing B.V. оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики продукции. Ознакомиться с самыми актуальными техническими характеристиками можно на веб-сайте. Мы постарались сделать все возможное, чтобы точно передать цвет продукции. Однако из-за особенностей печатных материалов цвет самих изделий может незначительно отличаться. Пожалуйста, закажите образец, чтобы увидеть реальный цвет продукции.

## Светостойкость

Коллекция	Номер цвета	Название цвета	Значение L*	Значение Y*
Output Lines	4221001	Aegean	30.9	6.6
	4221002	Prussian	30.4	6.4
	4221003	Fossil	36.5	9.3
	4221004	Iron	34.1	8.0
	4221005	Barley	46.9	16.0
	4221006	Cobble	44.0	13.8
	4221007	Driftwood	39.5	11.0
	4221008	Ebony	30.8	6.6

\* **Значение устойчивости к свету:** Значение L = L в соответствии с CIE L\*a\*b\* цветовое пространство, значение Y = значение коэффициента отражения света в соответствии с BS 8493