

Технические характеристики - Portmanteau PM19

|                                           |                                                                                  |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Вид продукции                             | Сложноузорчатая тафтинговая ковровая плитка со структурированным петлевым ворсом |
| Состав нити                               | 100% окрашенный в массе нейлон из полностью переработанных материалов            |
| Вес ворса                                 | 1034 g/m² ± 5%                                                                   |
| Общий вес                                 | 4565 g/m² ± 5%                                                                   |
| Высота ворса                              | 5.7 mm + 15% / - 10%                                                             |
| Общая толщина                             | 9.7 mm ± 0.5 mm                                                                  |
| Масштаб (калибр)/ количество игл на 10см  | 1/10 - 39.4                                                                      |
| Плотность ворса, количество петель на м²i | 120,170 ± 5%                                                                     |
| Тип подложки                              | CQuest™Bio                                                                       |
| Класс износостойкости                     | Heavy Contract (EN 1307)<br>Class 33 / LC3                                       |

|                                            |               |               |                |                |                |                                               |
|--------------------------------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------------------------------|
| Теплоизлучающая панель                     |               |               |                |                |                | (EN ISO 9239-1) Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1) |
| Стабильность размеров                      |               |               |                |                |                | ≤ 0.2% ( EN 986)                              |
| Уровень звукоизоляции ΔL <sub>w</sub>      |               |               |                |                |                | 25 dB (EN ISO 10140-3)                        |
| Уровень поглощения звука (α <sub>w</sub> ) |               |               |                |                |                | α <sub>w</sub> 0.20 (EN ISO 11654)            |
| Звукопоглощение (α <sub>s</sub> )          |               |               |                |                |                |                                               |
| 125Hz<br>0.02                              | 250Hz<br>0.03 | 500Hz<br>0.09 | 1000Hz<br>0.27 | 2000Hz<br>0.45 | 4000Hz<br>0.57 | (EN ISO 354)<br>α <sub>s</sub>                |

|         |      |                                    |
|---------|------|------------------------------------|
| Артикул | 7968 | 4m2 - 8 tiles (50 x 100 cm ± 0.2%) |
|---------|------|------------------------------------|

DOP: 1037-128446  
EN 14041:2004  
Notified Body - 0493  
COC  
0493 – CPR – 0181  
For use as floor covering in buildings

DOP: 1037-128446  
EN 14041:2004  
Approved Body - 0321  
COC  
0321/20664-02/E00-00  
For use as floor covering in buildings

HERRINGBONE

ASHLAR

33

www

L

Bfl-s1

NCS

≥0,30

≤2,0 kV

≤10⁹Ω

25dB

0.20

≥7

≥ 2.4

100%  
Recycled Nylon

Install with  
TacTiles®

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR  
A+ A B C

6E7BD9D4  
www.interface.eu

GUT

Interface European Manufacturing B.V. оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики продукции. Ознакомиться с самыми актуальными техническими характеристиками можно на веб-сайте. Мы постарались сделать все возможное, чтобы точно передать цвет продукции. Однако из-за особенностей печатных материалов цвет самих изделий может незначительно отличаться. Пожалуйста, закажите образец, чтобы увидеть реальный цвет продукции.

Светостойкость

| Коллекция        | Номер цвета | Название цвета | Значение L* | Значение Y* |
|------------------|-------------|----------------|-------------|-------------|
| Portmanteau PM19 | 7968001     | Rosewood       | 51.1        | 19.4        |
|                  | 7968002     | Cobalt         | 58.0        | 26.0        |
|                  | 7968003     | Berry          | 22.7        | 3.7         |
|                  | 7968004     | Honey          | 64.5        | 33.5        |
|                  | 7968005     | Ebony & Ivory  | 60.5        | 28.6        |

\* **Значение устойчивости к свету:** Значение L = L в соответствии с CIE L\*a\*b\* цветовое пространство, значение Y = значение коэффициента отражения света в соответствии с BS 8493