

Технические характеристики - Portmanteau PM39

Вид продукции	Сложноузорчатая тафтинговая ковровая плитка со структурированным петлевым ворсом
Состав нити	100% окрашенный в массе нейлон из полностью переработанных материалов
Вес ворса	1034 g/m² ± 5%
Общий вес	4565 g/m² ± 5%
Высота ворса	5.1 mm + 15% / - 10%
Общая толщина	9.2 mm ± 0.5 mm
Масштаб (калибр)/ количество игл на 10см	1/10 - 39.4
Плотность ворса, количество петель на м²i	120,170 ± 5%
Тип подложки	CQuest™Bio
Класс износостойкости	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC2

Теплоизлучающая панель	(EN ISO 9239-1) Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)
Стабильность размеров	≤ 0.2% (EN 986)
Уровень звукоизоляции ΔL _w	25 dB (EN ISO 10140-3)
Уровень поглощения звука (α _w)	α _w 0.20 (EN ISO 11654)
Звукопоглощение (α _s)	

125Hz 0.02	250Hz 0.03	500Hz 0.09	1000Hz 0.27	2000Hz 0.45	4000Hz 0.57	(EN ISO 354) α _s
---------------	---------------	---------------	----------------	----------------	----------------	--------------------------------

Артикул 8063 4m2 - 8 tiles (50 x 100 cm ± 0.2%)

DOP: 1037-128446
EN 14041:2004
Notified Body - 0493
COC
0493 – CPR – 0181
For use as floor covering in buildings

DOP: 1037-128446
EN 14041:2004
Approved Body - 0321
COC
0321/20664-02/E00-00
For use as floor covering in buildings

HERRINGBONE

ASHLAR

33

33

L

Bfl-s1

NCS

≥0.30

≤2.0 kV

≤10³Ω

25dB

0.20

≥7

≥ 2.4

25dB

0.20

0.20

100%
Recycled Nylon

Install with
Tactiles®

EMISSIONS DANS L'AIR INTERIEUR
A+ A B C

SE78D9D4

GUT

Interface European Manufacturing B.V. оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики продукции. Ознакомиться с самыми актуальными техническими характеристиками можно на веб-сайте. Мы постарались сделать все возможное, чтобы точно передать цвет продукции. Однако из-за особенностей печатных материалов цвет самих изделий может незначительно отличаться. Пожалуйста, закажите образец, чтобы увидеть реальный цвет продукции.

Светостойкость

Коллекция	Номер цвета	Название цвета	Значение L*	Значение Y*
Portmanteau PM39	8063001	Ebony & Ivory	48.6	17.3
	8063002	Butterscotch	64.4	33.3
	8063003	Pistachio	43.3	13.4
	8063004	Sage	40.1	11.3
	8063005	Denim	68.1	38.1

* **Значение устойчивости к свету:** Значение L = L в соответствии с CIE L*a*b* цветовое пространство, значение Y = значение коэффициента отражения света в соответствии с BS 8493