

Технические характеристики - RMS607

Вид продукции	Сложноузорчатая тафтинговая ковровая плитка со структурированным петлевым ворсом
Состав нити	100% окрашенный в массе нейлон из полностью переработанных материалов
Вес ворса	832 g/m ² ± 5%
Общий вес	4270 g/m ² ± 5%
Высота ворса	4.1 mm + 15% / - 10%
Общая толщина	8.2 mm ± 0.5 mm
Масштаб (калибр)/ количество игл на 10см	1/10 - 39.4
Плотность ворса, количество петель на м ² i	110,320 ± 5%
Тип подложки	CQuest™Bio
Класс износостойкости	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC2

Теплоизлучающая панель	(EN ISO 9239-1) Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)
Стабильность размеров	≤ 0.2% (EN 986)
Уровень звукоизоляции ΔL_w	26 dB (EN ISO 10140-3)
Уровень поглощения звука (α_w)	α_w 0.20 (EN ISO 11654)
Звукопоглощение (α_s)	

125Hz 0.04	250Hz 0.05	500Hz 0.09	1000Hz 0.22	2000Hz 0.45	4000Hz 0.58	(EN ISO 354) α_s
---------------	---------------	---------------	----------------	----------------	----------------	----------------------------

Артикул 7179 4m² - 16 tiles (50 x 50 cm ± 0.2%)

Interface European Manufacturing B.V. оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики продукции. Ознакомиться с самыми актуальными техническими характеристиками можно на веб-сайте. Мы постарались сделать все возможное, чтобы точно передать цвет продукции. Однако из-за особенностей печатных материалов цвет самих изделий может незначительно отличаться. Пожалуйста, закажите образцы, чтобы увидеть реальный цвет продукции.

Светостойкость

Коллекция	Номер цвета	Название цвета	Значение L*	Значение Y*
RMS607	7179001	Pewter	70.5	41.5
	7179002	Titanium	64.7	33.6
	7179003	Ivory	66.1	35.5

* **Значение устойчивости к свету:** Значение $L = L$ в соответствии с CIE $L^*a^*b^*$ цветовое пространство, значение Y = значение коэффициента отражения света в соответствии с BS 8493