

Технические характеристики - Simple Sash

Вид продукции	Тафтинговая узорчатая плитка со структурированным петлевым ворсом
Состав нити	100% окрашенный в массе нейлон, содержит переработанные материалы
Вес ворса	664 g/m² ± 5%
Общий вес	3989 g/m² ± 5%
Высота ворса	3.1 mm + 15% / - 10%
Общая толщина	6.6 mm ± 0.5 mm
Масштаб (калибр)/ количество игл на 10см	1/12 - 472
Плотность ворса, количество петель на м²i	191,264 ± 5%
Тип подложки	CQuest™Bio
Класс износостойкости	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC2

Теплоизлучающая панель	(EN ISO 9239-1) Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)						
Стабильность размеров	≤ 0.2% (EN 986)						
Уровень звукоизоляции ΔL _w	25 dB (EN ISO 10140-3)						
Уровень поглощения звука (α _w)	α _w 0.20 (EN ISO 11654)						
Звукопоглощение (α _s)							
	125Hz 0.02	250Hz 0.03	500Hz 0.08	1000Hz 0.18	2000Hz 0.33	4000Hz 0.40	(EN ISO 354) α _s

Артикул 9554 4m² - 16 tiles (25 x 100 cm ± 0.2%)



DOP: 1037/127316

EN 14041:2004

Notified Body - 0493

COC

0493 – CPR – 0181

For use as floor covering in buildings



DOP: 1037/127316

EN 14041:2004

Approved Body - 0321

COC

0321/20664-02/E00-00

For use as floor covering in buildings



Ashlar Herringbone












≥7



DOP: 1037/127316

EN 14041:2004

Notified Body - 0493

COC

0493 – CPR – 0181

For use as floor covering in buildings



DOP: 1037/127316

EN 14041:2004

Approved Body - 0321

COC

0321/20664-02/E00-00

For use as floor covering in buildings



Ashlar Herringbone












≥7



DOP: 1037/127316

EN 14041:2004

Notified Body - 0493

COC

0493 – CPR – 0181

For use as floor covering in buildings



DOP: 1037/127316

EN 14041:2004

Approved Body - 0321

COC

0321/20664-02/E00-00

For use as floor covering in buildings



Ashlar Herringbone












≥7

Interface European Manufacturing B.V. оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики продукции. Ознакомиться с самыми актуальными техническими характеристиками можно на веб-сайте. Мы постарались сделать все возможное, чтобы точно передать цвет продукции. Однако из-за особенностей печатных материалов цвет самих изделий может незначительно отличаться. Пожалуйста, закажите образцы, чтобы увидеть реальный цвет продукции.

Светостойкость

Коллекция	Номер цвета	Название цвета	Значение L*	Значение Y*
Simple Sash	9554001	Flint	40.5	11.6
	9554002	Alba	38.7	10.5
	9554003	Ash	39.4	10.9
	9554004	Indigo	30.9	6.6
	9554005	Coal	38.0	10.1
	9554006	Jet	31.1	6.7

* **Значение устойчивости к свету:** Значение $L = L$ в соответствии с CIE $L^*a^*b^*$ цветовое пространство, значение Y = значение коэффициента отражения света в соответствии с BS 8493