

Технические характеристики - Stone Course

Вид продукции	Сложноузорчатая тафтинговая ковровая плитка со структурированным петлевым ворсом
Состав нити	100% окрашенный в массе нейлон из полностью переработанных материалов
Вес ворса	916 g/m² ± 5%
Общий вес	4555 g/m² ± 5%
Высота ворса	3.7 mm + 15% / - 10%
Общая толщина	7.9 mm ± 0.5 mm
Масштаб (калибр)/ количество игл на 10см	1/10 - 39.4
Плотность ворса, количество петель на м²i	131,990 ± 5%
Тип подложки	CQuest™Bio
Класс износостойкости	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC2

Теплоизлучающая панель	(EN ISO 9239-1) Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)
Стабильность размеров	≤ 0.2% (EN 986)
Уровень звукоизоляции ΔL _w	25 dB (EN ISO 10140-3)
Уровень поглощения звука (α _w)	α _w 0.20 (EN ISO 11654)
Звукопоглощение (α _s)	

125Hz 0.02	250Hz 0.03	500Hz 0.09	1000Hz 0.27	2000Hz 0.45	4000Hz 0.57	(EN ISO 354) α _s
---------------	---------------	---------------	----------------	----------------	----------------	--------------------------------

Артикул	8343	4m² - 16 tiles	(50 x 50 cm ± 0.2%)
---------	------	----------------	---------------------

DOP: 1037/127043

EN 14041:2004
Notified Body - 0493

COC
0493 – CPR – 0181

For use as floor
covering in buildings

DOP: 1037/127043

EN 14041:2004
Approved Body - 0321

COC
0321/20664-02/E00-00

For use as floor
covering in buildings

NON DIRECTIONAL

UTR

ST

STC

ΔL_w

α_s

≥ 0.30

≤ 2.0 kV

≤ 10%Ω

25dB

0.20

≥ 7

≥ 2.4

L

B_{fl}-s1

NGS

100%
Recycled Nylon

Install with
TacTiles®

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR

A+

A

B

C

Ecolabel

Interface European Manufacturing B.V. оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики продукции. Ознакомиться с самыми актуальными техническими характеристиками можно на веб-сайте. Мы постарались сделать все возможное, чтобы точно передать цвет продукции. Однако из-за особенностей печатных материалов цвет самих изделий может незначительно отличаться. Пожалуйста, закажите образец, чтобы увидеть реальный цвет продукции.

Светостойкость

Коллекция	Номер цвета	Название цвета	Значение L*	Значение Y*
Stone Course	8343001	Grey/Stone	55.0	22.9
	8343002	Teal/Stone	43.2	13.3
	8343003	Green/Stone	51.5	19.7
	8343004	Yellow/Stone	50.9	19.2
	8343005	Orange/Stone	46.8	15.9
	8343006	Red/Stone	45.3	14.7
	8343007	Pink/Stone	42.7	13.0
	8343008	Purple/Stone	44.4	14.2

* **Значение устойчивости к свету:** Значение L = L в соответствии с CIE L*a*b* цветовое пространство, значение Y = значение коэффициента отражения света в соответствии с BS 8493