

Технические характеристики - Straightforward II

|                                           |                                                                   |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Вид продукции                             | Микротафтинговая узорчатая плитка с одноуровневым петлевым ворсом |
| Состав нити                               | 100% окрашенный в массе нейлон, полученный из биомассы            |
| Вес ворса                                 | 420 g/m² ± 5%                                                     |
| Общий вес                                 | 4074 g/m² ± 5%                                                    |
| Общая толщина                             | 4.8 mm ± 0.5 mm                                                   |
| Масштаб (калибр)/ количество игл на 10см  | 5/64 – 50.4                                                       |
| Плотность ворса, количество петель на м²i | 186,480 ± 5%                                                      |
| Тип подложки                              | CQuest™Bio                                                        |
| Класс износостойкости                     | Heavy Contract (EN 1307)<br>Class 33 / LC1                        |

|                                            |                                               |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Теплоизлучающая панель                     | (EN ISO 9239-1) Euroclass Cfl s1 (EN 13501-1) |
| Стабильность размеров                      | ≤ 0.2% ( EN 986)                              |
| Уровень звукоизоляции ΔL <sub>w</sub>      | 16 dB (EN ISO 10140-3)                        |
| Уровень поглощения звука (α <sub>w</sub> ) | α <sub>w</sub> 0.15 (EN ISO 11654)            |
| Звукопоглощение (α <sub>s</sub> )          |                                               |

|               |               |               |                |                |                |                                |
|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|--------------------------------|
| 125Hz<br>0.01 | 250Hz<br>0.01 | 500Hz<br>0.06 | 1000Hz<br>0.14 | 2000Hz<br>0.25 | 4000Hz<br>0.33 | (EN ISO 354)<br>α <sub>s</sub> |
|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|--------------------------------|

|         |      |                                            |
|---------|------|--------------------------------------------|
| Артикул | 4268 | 5m² - 20 tiles per box (50 x 50 cm ± 0.2%) |
|---------|------|--------------------------------------------|

DOP: 1037/127348

EN 14041:2004  
Notified Body - 0493

COC

0493 – CPR – 0182

For use as floor  
covering in buildings

DOP: 1037/127348

EN 14041:2004  
Approved Body - 0321

COC

0321/21671-01/E00-00

For use as floor  
covering in buildings

Interface European Manufacturing B.V. оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики продукции. Ознакомиться с самыми актуальными техническими характеристиками можно на веб-сайте. Мы постарались сделать все возможное, чтобы точно передать цвет продукции. Однако из-за особенностей печатных материалов цвет самих изделий может незначительно отличаться. Пожалуйста, закажите образец, чтобы увидеть реальный цвет продукции.

Светостойкость

| Коллекция          | Номер цвета | Название цвета | Значение L* | Значение Y* |
|--------------------|-------------|----------------|-------------|-------------|
| Straightforward II | 4268001     | Granite        | 27.9        | 5.4         |
|                    | 4268002     | Steel          | 34.1        | 8.0         |
|                    | 4268003     | Lead           | 27.9        | 5.4         |
|                    | 4268004     | Iron           | 27.3        | 5.2         |
|                    | 4268005     | Slate          | 42.6        | 12.9        |
|                    | 4268006     | Coffee         | 29.7        | 6.1         |
|                    | 4268007     | Mink           | 45.5        | 14.9        |
|                    | 4268009     | Delphinium     | 28.5        | 5.7         |
|                    | 4268010     | China          | 40.9        | 11.8        |
|                    | 4268013     | Meadow         | 50.0        | 18.4        |
|                    | 4268017     | Pacific        | 33.2        | 7.6         |
|                    | 4268018     | Crystal        | 32.9        | 7.5         |
|                    |             |                |             |             |
|                    |             |                |             |             |

\* **Значение устойчивости к свету:** Значение L = L в соответствии с CIE L\*a\*b\* цветовое пространство, значение Y = значение коэффициента отражения света в соответствии с BS 8493