

## Технические характеристики - Tokyo Texture [-CO<sub>2</sub>]

<b>Вид продукции</b>	Тафтинговая узорчатая плитка со структурированным петлевым ворсом
<b>Состав нити</b>	100% окрашенный в массе нейлон, содержит переработанные материалы
<b>Вес ворса</b>	407 g/m <sup>2</sup> ± 5%
<b>Общий вес</b>	3365 g/m <sup>2</sup> ± 5%
<b>Высота ворса</b>	2.4 mm + 15% / - 10%
<b>Общая толщина</b>	6.0 mm ± 0.5 mm
<b>Масштаб (калибр)/ количество игл на 10см</b>	1/12 - 47.2
<b>Плотность ворса, количество петель на м<sup>2</sup></b>	313,985 ± 5%
<b>Тип подложки</b>	CQuest™Bio
<b>Класс износостойкости</b>	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC1

<b>Теплоизлучающая панель</b>	(EN ISO 9239-1) Euroclass Cfl s1 (EN 13501-1)
<b>Стабильность размеров</b>	≤ 0.2% (EN 986)
<b>Уровень звукоизоляции ΔL<sub>w</sub></b>	24 dB (EN ISO 10140-3)
<b>Уровень поглощения звука (α<sub>w</sub>)</b>	α <sub>w</sub> 0.15 (EN ISO 11654)
<b>Звукопоглощение (α<sub>s</sub>)</b>	

<b>125Hz</b> 0.00	<b>250Hz</b> 0.04	<b>500Hz</b> 0.07	<b>1000Hz</b> 0.15	<b>2000Hz</b> 0.27	<b>4000Hz</b> 0.32	(EN ISO 354) <b>α<sub>s</sub></b>
----------------------	----------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	--------------------------------------

**Артикул** 9555 5m<sup>2</sup> - 20 tiles (25 x 100 cm ± 0.2%)



DOP: 1037/127439  
EN 14041:2004  
Notified Body - 0493

COC  
0493 - CPR - 0182

For use as floor covering in buildings




DOP: 1037/127439  
EN 14041:2004  
Approved Body - 0321

COC  
0321/21671-01/E00-00

For use as floor covering in buildings



Herringbone







Interface European Manufacturing B.V. оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики продукции. Ознакомиться с самыми актуальными техническими характеристиками можно на веб-сайте. Мы постарались сделать все возможное, чтобы точно передать цвет продукции. Однако из-за особенностей печатных материалов цвет самих изделий может незначительно отличаться. Пожалуйста, закажите образец, чтобы увидеть реальный цвет продукции.

## Светостойкость

Коллекция	Номер цвета	Название цвета	Значение L*	Значение Y*
Tokyo Texture	9555001	Flint	48.1	16.8
	9555002	Taupe	33.5	7.8
	9555003	Ash	39.6	11.0
	9555004	Indigo	26.9	5.1
	9555005	Coal	31.9	7.0
	9555007	Jet	24.4	4.2

\* **Значение устойчивости к свету:** Значение L = L в соответствии с CIE L\*a\*b\* цветовое пространство, значение Y = значение коэффициента отражения света в соответствии с BS 8493