

Технические характеристики - Touch of Timber

Вид продукции	Микротафтинговая узорчатая плитка с одноуровневым петлевым ворсом
Состав нити	100% окрашенный в массе нейлон из полностью переработанных материалов
Вес ворса	499 g/m² ± 5%
Общий вес	3939 g/m² ± 5%
Общая толщина	5 mm ± 0.5 mm
Масштаб (калибр)/ количество игл на 10см	5/64 – 50.4
Плотность ворса, количество петель на м²i	186,480 ± 5%
Тип подложки	CQuest™Bio
Класс износостойкости	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC 1

Теплоизлучающая панель	(EN ISO 9239-1) Euroclass Cfl s1 (EN 13501-1)
Стабильность размеров	≤ 0.2% (EN 986)
Уровень звукоизоляции ΔL _w	16 dB (EN ISO 10140-3)
Уровень поглощения звука (α _w)	α _w 0.15 (EN ISO 11654)
Звукопоглощение (α _s)	

125Hz 0.01	250Hz 0.01	500Hz 0.06	1000Hz 0.14	2000Hz 0.25	4000Hz 0.33	(EN ISO 354) α _s
---------------	---------------	---------------	----------------	----------------	----------------	--------------------------------

Артикул	4191	5m² - 20 tiles per box (25 x 100 cm ± 0.2%)
---------	------	---

DOP: 1037/127003
EN 14041:2004
Notified Body - 0493
COC
0493 – CPR – 0182
For use as floor covering in buildings

DOP: 1037/127003
EN 14041:2004
Approved Body - 0321
COC
0321/21671-01/E00-00
For use as floor covering in buildings

AshlarHerringbone

L
Cfl-s1NCS

≥0.30≤2.0 kV≤10%Ω

16dB0.15

100%
Recycled Nylon

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR
A+ | A | B | C

Install with
TacTiles®

B17332B6
www.grip-tille.info

GUT
Grip-Underfoot Technology

≥7

≥ 2.4

Interface European Manufacturing B.V. оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики продукции. Ознакомиться с самыми актуальными техническими характеристиками можно на веб-сайте. Мы постарались сделать все возможное, чтобы точно передать цвет продукции. Однако из-за особенностей печатных материалов цвет самих изделий может незначительно отличаться. Пожалуйста, закажите образец, чтобы увидеть реальный цвет продукции.

Светостойкость

Коллекция	Номер цвета	Название цвета	Значение L*	Значение Y*
Touch or Timber	4191001	Balsa	56.2	24.1
	4191002	Bamboo	61.6	29.9
	4191003	Oak	57.3	25.2
	4191004	Elm	45.4	14.9
	4191005	Silver Birch	53.1	21.1
	4191006	Ash	39.2	10.8
	4191007	Maple	44.1	13.9
	4191008	Sycamore	47.6	16.5
	4191009	Blue Spruce	37.7	9.9
	4191010	Olive	33.3	7.7
	4191011	Walnut	31.8	7.0
	4191012	Blackwood	26.7	5.0

* **Значение устойчивости к свету:** Значение L = L в соответствии с CIE L*a*b* цветовое пространство, значение Y = значение коэффициента отражения света в соответствии с BS 8493