Технические характеристики - Touch & Tones II 101

Вид продукции Тафтинговая плитка с текстурированным петлевым ворсом 100% переработанный нейлон Состав нити Вес ворса $700 \text{ g/m}^2 \pm 5\%$ Общий вес $3784 \text{ g/m}^2 \pm 5\%$ 3.3 mm + 15% / - 10% Высота ворса 6.4 mm ± 0.5 mm Общая толщина Масштаб (калибр)/ количество игл на 10см 1/10 - 39.4 Плотность ворса, количество петель на м²і $102,440 \pm 5\%$ CQuest™Bio Тип подложки Класс износостойкости Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC2

Теплоизлучающая панель

(EN ISO 9239-1) Euroclass Cfl s1 (EN 13501-1)

Стабильность размеров

 $\leq 0.2\%$ (EN 986)

Уровень звукоизоляции ΔL_{w}

25 dB (EN ISO 10140-3)

Уровень поглощения звука (α ω)

α_w 0.15 (EN ISO 11654)

Звукопоглощение (α ε)

| 125Hz 0.02 | 250Hz 0.03 | 500Hz 0.06 | 1000Hz 0.17 | 2000Hz 0.26 | 4000Hz 0.34 | (EN ISO 354) α _s | |
|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|--|

 $5m^2$ - 20 tiles (50 x 50 cm ± 0.2%) **Артикул** 4174



0493 - CPR - 0182

For use as floor

covering in buildings



COC























Interface European Manufacturing B.V. оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики продукции. Ознакомиться с самыми актуальными техническими характеристиками можно на веб-сайте. Мы постарались сделать все возможное, чтобы точно передать цвет продукции. Однако из-за особенностей печатных материалов цвет самих изделий может незначительно отличаться. Пожалуйста, закажите образец, чтобы увидеть реальный цвет продукции.



www.interface.com

Светостойкость

| Коллекция | Номер цвета | Название цвета | Значение L* | Значение Ү* |
|------------------------|-------------|----------------|-------------|-------------|
| | | | | |
| Touch & Tones II - 101 | 4174062 | Biscuit | 49.8 | 18.3 |
| | 4174063 | Mushroom | 40.1 | 11.3 |
| | 4174064 | Coffee | 25.2 | 4.5 |
| | 4174065 | Carbon | 20.9 | 3.2 |
| | 4174066 | Concrete | 44.8 | 14.4 |
| | 4174067 | Stone | 39.8 | 11.1 |
| | 4174068 | Iron | 35.4 | 8.7 |
| | 4174069 | Anthracite | 30.7 | 6.5 |
| | 4174070 | Olive | 41.5 | 12.2 |
| | 4174071 | Forest | 29.0 | 5.8 |
| | 4174072 | Petrol | 34.3 | 8.1 |
| | 4174073 | Sapphire | 24.0 | 4.1 |
| | 4174074 | Blush | 46.9 | 15.9 |
| | 4174075 | Gold | 45.7 | 15.0 |
| | 4174076 | Garnet | 32.6 | 7.3 |
| | 4174077 | Terracotta | 34.6 | 8.3 |

^{*} Значение устойчивости к свету: Значение L = L в соответствии с CIE L*a*b* цветовое пространство, значение Y = значение коэффициента отражения света в соответствии с BS 8493