

Технические характеристики - Touch & Tones II 102

Вид продукции	Тафтинговая плитка с текстурированным петлевым ворсом
Состав нити	100% переработанный нейлон
Вес ворса	925 g/m² ± 5%
Общий вес	4154 g/m² ± 5%
Высота ворса	4.9 mm + 15% / - 10%
Общая толщина	8.5 mm ± 0.5 mm
Масштаб (калибр)/ количество игл на 10см	1/10 – 39.4
Плотность ворса, количество петель на м²i	110,320 ± 5%
Тип подложки	CQuest™Bio
Класс износостойкости	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC3

Теплоизлучающая панель	(EN ISO 9239-1) Euroclass Cfl* s1 (EN 13501-1)
Стабильность размеров	≤ 0.2% (EN 986)
Уровень звукоизоляции ΔL _w	27 dB (EN ISO 10140-3)
Уровень поглощения звука (α _w)	α _w 0.20 (EN ISO 11654)
Звукопоглощение (α _s)	

125Hz -0.02	250Hz 0.06	500Hz 0.08	1000Hz 0.20	2000Hz 0.34	4000Hz 0.40	(EN ISO 354) α _s
----------------	---------------	---------------	----------------	----------------	----------------	--------------------------------

Артикул	4175	4m² - 16 tiles	(50 x 50 cm ± 0.2%)
---------	------	----------------	---------------------

DOP: 1037/128288
EN 14041:2004
Notified Body - 0493
COC
0493 – CPR – 0182
For use as floor covering in buildings

DOP: 1037/128288
EN 14041:2004
Approved Body - 0321
COC
0321/21671-01/E00-00
For use as floor covering in buildings

* Bfl s1 on request

Interface European Manufacturing B.V. оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики продукции. Ознакомиться с самыми актуальными техническими характеристиками можно на веб-сайте. Мы постарались сделать все возможное, чтобы точно передать цвет продукции. Однако из-за особенностей печатных материалов цвет самих изделий может незначительно отличаться. Пожалуйста, закажите образец, чтобы увидеть реальный цвет продукции.

Carbon Neutral Floors™
Learn more about our third-party verified Carbon Neutral Floors.
www.interface.com/carbonneutral

www.interface.com

Светостойкость

Коллекция	Номер цвета	Название цвета	Значение L*	Значение Y*
Touch & Tones II - 102	4175070	Biscuit	54.9	22.8
	4175071	Mushroom	43.5	13.5
	4175072	Coffee	25.2	4.5
	4175073	Carbon	20.9	3.2
	4175074	Concrete	44.8	14.4
	4175075	Stone	39.8	11.1
	4175076	Iron	35.4	8.7
	4175077	Anthracite	30.7	6.5
	4175078	Olive	41.5	12.2
	4175079	Forest	29.0	5.8
	4175080	Petrol	34.3	8.1
	4175081	Sapphire	24.0	4.1
	4175082	Blush	46.9	15.9
	4175083	Gold	45.7	15.0
	4175084	Garnet	32.6	7.3
	4175085	Terracotta	34.6	8.3

* **Значение устойчивости к свету:** Значение L = L в соответствии с CIE L*a*b* цветовое пространство, значение Y = значение коэффициента отражения света в соответствии с BS 8493