

Технические характеристики - UR101

Вид продукции	Сложноузорчатая тафтинговая ковровая плитка со структурированным петлевым ворсом
Состав нити	100% окрашенный в массе нейлон из полностью переработанных материалов
Вес ворса	851 g/m ² ± 5%
Общий вес	4419 g/m ² ± 5%
Высота ворса	2.6 mm + 15% / - 10%
Общая толщина	8.5 mm ± 0.5 mm
Масштаб (калибр)/ количество игл на 10см	1/10 - 39.4
Плотность ворса, количество петель на м ² i	114,260 ± 5%
Тип подложки	CQuest™Bio
Класс износостойкости	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC2

Теплоизлучающая панель	(EN ISO 9239-1) Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)
Стабильность размеров	≤ 0.2% (EN 986)
Уровень звукоизоляции ΔL_w	26 dB (EN ISO 10140-3)
Уровень поглощения звука (α_w)	α_w 0.20 (EN ISO 11654)
Звукопоглощение (α_s)	

125Hz 0.04	250Hz 0.05	500Hz 0.09	1000Hz 0.22	2000Hz 0.45	4000Hz 0.58	(EN ISO 354) α_s
---------------	---------------	---------------	----------------	----------------	----------------	----------------------------

Артикул 7148 4m² - 16 tiles (50 x 50 cm ± 0.2%)

 DOP: 1037/127022 EN 14041:2004 Notified Body - 0321 COC 0493 – CPR – 0181 For use as floor covering in buildings	 DOP: 1037/127022 EN 14041:2004 Approved Body - 0321 COC 0321/20664-02/E00-00 For use as floor covering in buildings	 NON-DIRECTIONAL	 Slip resistance: ≥ 0.30, ≥ 2.0 kV, $< 10^4$ N Fire: B_{fl-s1}, NCS Impact resistance: 2000 J, 0.50	 EMISSIONS DANS L'AIR INTERIEUR A+ ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018
--	---	--	---	--

Interface European Manufacturing B.V. оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики продукции. Ознакомиться с самыми актуальными техническими характеристиками можно на веб-сайте. Мы постарались сделать все возможное, чтобы точно передать цвет продукции. Однако из-за особенностей печатных материалов цвет самих изделий может незначительно отличаться. Пожалуйста, закажите образцы, чтобы увидеть реальный цвет продукции.

Светостойкость

Коллекция	Номер цвета	Название цвета	Значение L*	Значение Y*
UR101	7148002	Charcoal/Lichen	43.7	13.6
	7148003	Straw/Grass	48.4	17.1
	7148004	Granite/Lichen	45.6	15.0
	7148005	Flax/Grass	48.3	17.0
	7148006	Stone/Ivy	39.9	11.2
	7148008	Ash/Ivy	41.9	12.4

* **Значение устойчивости к свету:** Значение L = L в соответствии с CIE L*a*b* цветовое пространство, значение Y = значение коэффициента отражения света в соответствии с BS 8493