

Технические характеристики - WG100

|                                           |                                                                       |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Вид продукции                             | Тафтинговая узорчатая плитка со структурированным петлевым ворсом     |
| Состав нити                               | 100% окрашенный в массе нейлон из полностью переработанных материалов |
| Вес ворса                                 | 780 g/m² ± 5%                                                         |
| Общий вес                                 | 4169 g/m² ± 5%                                                        |
| Высота ворса                              | 3.1 mm + 15% / - 10%                                                  |
| Общая толщина                             | 6.8 mm ± 0.5 mm                                                       |
| Масштаб (калибр)/ количество игл на 10см  | 1/ 12 - 47.2                                                          |
| Плотность ворса, количество петель на м²i | 184,080 ± 5%                                                          |
| Тип подложки                              | CQuest™Bio                                                            |
| Класс износостойкости                     | Heavy Contract (EN 1307)<br>Class 33 / LC2                            |

|                                            |                                               |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Теплоизлучающая панель                     | (EN ISO 9239-1) Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1) |
| Стабильность размеров                      | ≤ 0.2% ( EN 986)                              |
| Уровень звукоизоляции ΔL <sub>w</sub>      | 27 dB (EN ISO 10140-3)                        |
| Уровень поглощения звука (α <sub>w</sub> ) | α <sub>w</sub> 0.20 (EN ISO 11654)            |
| Звукопоглощение (α <sub>s</sub> )          |                                               |

|                |               |               |                |                |                |                                |
|----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|--------------------------------|
| 125Hz<br>-0.02 | 250Hz<br>0.06 | 500Hz<br>0.08 | 1000Hz<br>0.20 | 2000Hz<br>0.34 | 4000Hz<br>0.40 | (EN ISO 354)<br>α <sub>s</sub> |
|----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|--------------------------------|

|         |      |                |                     |
|---------|------|----------------|---------------------|
| Артикул | 4306 | 4m² - 16 tiles | (50 x 50 cm ± 0.2%) |
|---------|------|----------------|---------------------|

DOP: 1037/128386

EN 14041:2004  
Notified Body - 0493

COC  
0493 – CPR – 0181

For use as floor  
covering in buildings

DOP: 1037/128386

EN 14041:2004  
Approved Body - 0321

COC  
0321/20664-02/E00-00

For use as floor  
covering in buildings

MONOLITHIC

ASH-LAR

BRICK

100%  
Recycled Nylon

Install with  
Tactiles®

EMISSIONS DANS L'AIR INTERIEUR

01FECTDD

Interface European Manufacturing B.V. оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики продукции. Ознакомиться с самыми актуальными техническими характеристиками можно на веб-сайте. Мы постарались сделать все возможное, чтобы точно передать цвет продукции. Однако из-за особенностей печатных материалов цвет самих изделий может незначительно отличаться. Пожалуйста, закажите образец, чтобы увидеть реальный цвет продукции.

Светостойкость

| Коллекция               | Номер цвета | Название цвета | Значение L* | Значение Y* |
|-------------------------|-------------|----------------|-------------|-------------|
| Woven Gradience - WG100 | 4306001     | Ink            | 29.7        | 6.1         |
|                         | 4306002     | Charcoal       | 37.0        | 9.5         |
|                         | 4306003     | Stone          | 48.4        | 17.1        |
|                         | 4306004     | Pearl          | 58.5        | 26.5        |
|                         | 4306005     | Rose           | 32.8        | 7.5         |
|                         | 4306006     | Emerald        | 27.9        | 5.4         |
|                         | 4306007     | Ocean          | 28.2        | 5.5         |
|                         | 4306008     | Forest         | 34.6        | 8.3         |
|                         | 4306009     | Terracotta     | 36.3        | 9.1         |
|                         | 4306010     | Lagoon         | 40.7        | 11.7        |
|                         | 4306011     | Sage           | 49.1        | 17.7        |
|                         | 4306012     | Sunrise        | 56.3        | 24.2        |

\* **Значение устойчивости к свету:** Значение L = L в соответствии с CIE L\*a\*b\* цветовое пространство, значение Y = значение коэффициента отражения света в соответствии с BS 8493