

Технические характеристики - WG200

Вид продукции	Тафтинговая узорчатая плитка со структурированным петлевым ворсом
Состав нити	100% окрашенный в массе нейлон из полностью переработанных материалов
Вес ворса	780 g/m² ± 5%
Общий вес	4169 g/m² ± 5%
Высота ворса	3.1 mm + 15% / - 10%
Общая толщина	6.8 mm ± 0.5 mm
Масштаб (калибр)/ количество игл на 10см	1/ 12 - 47.2
Плотность ворса, количество петель на м²i	184,080 ± 5%
Тип подложки	CQuest™Bio
Класс износостойкости	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC2

Теплоизлучающая панель	(EN ISO 9239-1) Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)
Стабильность размеров	≤ 0.2% (EN 986)
Уровень звукоизоляции ΔL _w	27 dB (EN ISO 10140-3)
Уровень поглощения звука (α _w)	α _w 0.20 (EN ISO 11654)
Звукопоглощение (α _s)	

125Hz -0.02	250Hz 0.06	500Hz 0.08	1000Hz 0.20	2000Hz 0.34	4000Hz 0.40	(EN ISO 354) α _s
----------------	---------------	---------------	----------------	----------------	----------------	--------------------------------

Артикул	4307	4m² - 16 tiles	(50 x 50 cm ± 0.2%)
---------	------	----------------	---------------------

DOP: 1037/128386

EN 14041:2004
Notified Body - 0493

COC
0493 – CPR – 0181

For use as floor
covering in buildings

DOP: 1037/128386

EN 14041:2004
Approved Body - 0321

COC
0321/20664-02/E00-00

For use as floor
covering in buildings

MONOLITHIC

ASH-LEAF

BRICK

Install with

TacTiles®

Interface European Manufacturing B.V. оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики продукции. Ознакомиться с самыми актуальными техническими характеристиками можно на веб-сайте. Мы постарались сделать все возможное, чтобы точно передать цвет продукции. Однако из-за особенностей печатных материалов цвет самих изделий может незначительно отличаться. Пожалуйста, закажите образец, чтобы увидеть реальный цвет продукции.

Светостойкость

Коллекция	Номер цвета	Название цвета	Значение L*	Значение Y*
Woven Gradience - WG200	4307001	Charcoal/Ink	33.9	8.0
	4307002	Stone/Charcoal	43.4	13.4
	4307003	Pearl/Stone	53.9	21.8
	4307004	Ink/Rose	31.8	7.0
	4307005	Ink/Emerald	28.8	5.8
	4307006	Charcoal/Ocean	34.2	8.1
	4307007	Charcoal/Forest	36.1	9.1
	4307008	Stone/Terracotta	42.1	12.6
	4307009	Stone/Lagoon	43.8	13.7
	4307010	Pearl/Sage	54.0	22.0
	4307011	Pearl/Sunrise	57.6	25.5

* **Значение устойчивости к свету:** Значение L = L в соответствии с CIE L*a*b* цветовое пространство, значение Y = значение коэффициента отражения света в соответствии с BS 8493