

Технические характеристики - WW880

Вид продукции	Тафтинговая узорчатая плитка со структурированным ворсом "Tip Sheared"
Состав нити	100% окрашенный в массе нейлон из полностью переработанных материалов
Вес ворса	850 g/m² ± 5%
Общий вес	4164 g/m² ± 5%
Высота ворса	4.1 mm + 15% / - 10%
Общая толщина	7.5 mm ± 0.5 mm
Масштаб (калибр)/ количество игл на 10см	1/10 – 39.4
Плотность ворса, количество петель на м²i	169,420 ± 5%
Тип подложки	CQuest™Bio
Класс износостойкости	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC2

Теплоизлучающая панель	(EN ISO 9239-1) Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)
Стабильность размеров	≤ 0.2% (EN 986)
Уровень звукоизоляции ΔL _w	27 dB (EN ISO 10140-3)
Уровень поглощения звука (α _w)	α _w 0.20 (EN ISO 11654)
Звукопоглощение (α _s)	

125Hz -0.02	250Hz 0.06	500Hz 0.08	1000Hz 0.20	2000Hz 0.34	4000Hz 0.40	(EN ISO 354) α _s
----------------	---------------	---------------	----------------	----------------	----------------	--------------------------------

Артикул	8112	5m² - 20 tiles	(25 x 100 cm ± 0.2%)
---------	------	----------------	----------------------

DOP: 1037/127027

EN 14041:2004
Notified Body - 0493

COC

0493 – CPR – 0182

For use as floor covering in buildings

DOP: 1037/127027

EN 14041:2004
Approved Body - 0321

COC

0321/21671-01/E00-00

For use as floor covering in buildings

100% Recycled Nylon

Install with TacTiles®

BE55AF2F

GUT

EMISSIIONS DANS L'AIR INTERIEUR

A+

A+ | A | B | C

Interface European Manufacturing B.V. оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики продукции. Ознакомиться с самыми актуальными техническими характеристиками можно на веб-сайте. Мы постарались сделать все возможное, чтобы точно передать цвет продукции. Однако из-за особенностей печатных материалов цвет самих изделий может незначительно отличаться. Пожалуйста, закажите образец, чтобы увидеть реальный цвет продукции.

Светостойкость

Коллекция	Номер цвета	Название цвета	Значение L*	Значение Y*
WW880	8112001	Linen Loom	57.2	25.1
	8112002	Flannel Loom	42.6	12.9
	8112003	Charcoal Loom	37.9	10.0
	8112004	Black Loom	28.3	5.6
	8112005	Brown Loom	31.5	6.9
	8112006	Natural Loom	40.8	11.7
	8112007	Raffia Loom	53.8	21.8
	8112008	Sisal Loom	44.5	14.2

* **Значение устойчивости к свету:** Значение L = L в соответствии с CIE L*a*b* цветовое пространство, значение Y = значение коэффициента отражения света в соответствии с BS 8493