

Технические характеристики - WW890

Вид продукции	Сложноузорчатая тафтинговая ковровая плитка со структурированным петлевым ворсом
Состав нити	100% окрашенный в массе нейлон из полностью переработанных материалов
Вес ворса	1017 g/m² ± 5%
Общий вес	4592 g/m² ± 5%
Высота ворса	3.8 mm + 15% / - 10%
Общая толщина	8.0 mm ± 0.5 mm
Масштаб (калибр)/ количество игл на 10см	1/10 – 39.4
Плотность ворса, количество петель на м²i	116,230 ± 5%
Тип подложки	CQuest™Bio
Класс износостойкости	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC2

Теплоизлучающая панель						(EN ISO 9239-1) Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)
Стабильность размеров						≤ 0.2% (EN 986)
Уровень звукоизоляции ΔL _w						25 dB (EN ISO 10140-3)
Уровень поглощения звука (α _w)						α _w 0.20 (EN ISO 11654)
Звукопоглощение (α _s)						
125Hz 0.02	250Hz 0.03	500Hz 0.09	1000Hz 0.27	2000Hz 0.45	4000Hz 0.57	(EN ISO 354) α _s

Артикул	8113	4.5m² - 18 tiles	(25 x 100 cm ± 0.2%)
---------	------	------------------	----------------------

DOP: 1037/127046
EN 14041:2004
Notified Body - 0493
COC
0493 – CPR – 0182
For use as floor covering in buildings

DOP: 1037/127046
EN 14041:2004
Approved Body - 0321
COC
0321/21671-01/E00-00
For use as floor covering in buildings

100%
Recycled Nylon

Install with
TacTiles®

EC44A5BF

Interface European Manufacturing B.V. оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики продукции. Ознакомиться с самыми актуальными техническими характеристиками можно на веб-сайте. Мы постарались сделать все возможное, чтобы точно передать цвет продукции. Однако из-за особенностей печатных материалов цвет самих изделий может незначительно отличаться. Пожалуйста, закажите образец, чтобы увидеть реальный цвет продукции.

Светостойкость

Коллекция	Номер цвета	Название цвета	Значение L*	Значение Y*
WW890	8113001	Linen Dobby	56.7	24.6
	8113002	Flannel Dobby	46.3	15.5
	8113003	Charcoal Dobby	38.7	10.5
	8113004	Black Dobby	31.1	6.7
	8113005	Brown Dobby	35.0	8.5
	8113006	Natural Dobby	50.1	18.5
	8113007	Raffia Dobby	51.0	19.3
	8113008	Sisal Dobby	50.4	18.7

* **Значение устойчивости к свету:** Значение L = L в соответствии с CIE L*a*b* цветовое пространство, значение Y = значение коэффициента отражения света в соответствии с BS 8493