

Технические характеристики - WW895

Вид продукции	Сложноузорчатая тафтинговая ковровая плитка со структурированным петлевым ворсом
Состав нити	100% окрашенный в массе нейлон из полностью переработанных материалов
Вес ворса	1017 g/m² ± 5%
Общий вес	4594 g/m² ± 5%
Высота ворса	3.8 mm + 15% / - 10%
Общая толщина	8.0 mm ± 0.5 mm
Масштаб (калибр)/ количество игл на 10см	1/10 – 39.4
Плотность ворса, количество петель на м²i	116,230 ± 5%
Тип подложки	CQuest™Bio
Класс износостойкости	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC2

Теплоизлучающая панель						(EN ISO 9239-1) Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)
Стабильность размеров						≤ 0.2% (EN 986)
Уровень звукоизоляции ΔL _w						25 dB (EN ISO 10140-3)
Уровень поглощения звука (α _w)						α _w 0.20 (EN ISO 11654)
Звукопоглощение (α _s)						
125Hz 0.02	250Hz 0.03	500Hz 0.09	1000Hz 0.27	2000Hz 0.45	4000Hz 0.57	(EN ISO 354) α _s

Артикул 8114 4.5m² - 18 tiles (25 x 100 cm ± 0.2%)

DOP: 1037/127047
EN 14041:2004
Notified Body - 0493
COC
0493 – CPR – 0182
For use as floor covering in buildings

DOP: 1037/127047
EN 14041:2004
Approved Body - 0321
COC
0321/21671-01/E00-00
For use as floor covering in buildings

100% Recycled Nylon

Install with TacTiles®

EMISSIIONS DANS L'AIR INTERIEUR
A+ A B C

Interface European Manufacturing B.V. оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики продукции. Ознакомиться с самыми актуальными техническими характеристиками можно на веб-сайте. Мы постарались сделать все возможное, чтобы точно передать цвет продукции. Однако из-за особенностей печатных материалов цвет самих изделий может незначительно отличаться. Пожалуйста, закажите образец, чтобы увидеть реальный цвет продукции.

Светостойкость

Коллекция	Номер цвета	Название цвета	Значение L*	Значение Y*
WW895	8114001	Heather Weave	46.0	15.2
	8114002	Loch Weave	41.6	12.2
	8114003	Highland Weave	52.0	12.5
	8114004	Moorland Weave	44.4	14.1
	8114005	Fuchsia Weave	43.0	13.2
	8114006	Autumn Weave	45.8	15.1
	8114007	Glen Weave	48.2	17.0
	8114008	Dale Weave	48.7	17.4

* **Значение устойчивости к свету:** Значение L = L в соответствии с CIE L*a*b* цветовое пространство, значение Y = значение коэффициента отражения света в соответствии с BS 8493