

Технические характеристики - Works Effect

Вид продукции	Тафтинговая узорчатая плитка со структурированным петлевым ворсом
Состав нити	100% окрашенный в массе нейлон
Вес ворса	612 g/m² ± 5%
Общий вес	4215 g/m² ± 5%
Высота ворса	3.3 mm + 15% / - 10%
Общая толщина	7.0 mm ± 0.5 mm
Масштаб (калибр)/ количество игл на 10см	1/10 – 39.4
Плотность ворса, количество петель на м²i	185,660 ± 5%
Тип подложки	CQuest™Bio
Класс износостойкости	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC1

Теплоизлучающая панель	(EN ISO 9239-1) Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)					
Стабильность размеров	≤ 0.2% (EN 986)					
Уровень звукоизоляции ΔL _w	23 dB (EN ISO 10140-3)					
Уровень поглощения звука (α _w)	α _w 0.20 (EN ISO 11654)					
Звукопоглощение (α _s)						
125Hz 0.04	250Hz 0.02	500Hz 0.08	1000Hz 0.19	2000Hz 0.34	4000Hz 0.43	(EN ISO 354) α _s

Артикул	4311	4m² - 16 tiles per box (50 x 50 cm ± 0.2%)
---------	------	--

DOP: 1037/128695

EN 14041:2004
Notified Body - 0493

COC
0493 – CPR – 0181

For use as floor
covering in buildings

DOP: 1037/128695

EN 14041:2004
Approved Body - 0321

COC
0321/20664-02/E00-00

For use as floor
covering in buildings

Interface European Manufacturing B.V. оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики продукции. Ознакомиться с самыми актуальными техническими характеристиками можно на веб-сайте. Мы постарались сделать все возможное, чтобы точно передать цвет продукции. Однако из-за особенностей печатных материалов цвет самих изделий может незначительно отличаться. Пожалуйста, закажите образец, чтобы увидеть реальный цвет продукции.

Светостойкость

Коллекция	Номер цвета	Название цвета	Значение L*	Значение Y*
Works Effect	4311001	Lakeside	50.4	18.8
	4311002	Cactus	49.1	17.7
	4311003	Honey	46.1	15.3
	4311004	Haze	47.8	16.6
	4311005	Canyon	50.5	18.9
	4311006	Mint	47.9	16.7
	4311007	Shell	51.4	19.6
	4311008	Adrift	48.9	17.5
	4311009	Ebony	42.7	13.0

* **Значение устойчивости к свету:** Значение L = L в соответствии с CIE L*a*b* цветовое пространство, значение Y = значение коэффициента отражения света в соответствии с BS 8493