

Технические характеристики - Works Fluid

Вид продукции	Тафтинговая узорчатая плитка со структурированным петлевым ворсом
Состав нити	100% окрашенный в массе нейлон
Вес ворса	596 g/m² ± 5%
Общий вес	3884 g/m² ± 5%
Высота ворса	3.7 mm + 15% / - 10%
Общая толщина	7.1 mm ± 0.5 mm
Масштаб (калибр)/ количество игл на 10см	1/12 – 47.2
Плотность ворса, количество петель на м²i	194,120 ± 5%
Тип подложки	CQuest™Bio
Класс износостойкости	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC1

Теплоизлучающая панель						(EN ISO 9239-1) Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)
Стабильность размеров						≤ 0.2% (EN 986)
Уровень звукоизоляции ΔL _w						23 dB (EN ISO 10140-3)
Уровень поглощения звука (α _w)						α _w 0.20 (EN ISO 11654)
Звукопоглощение (α _s)						
125Hz 0.04	250Hz 0.02	500Hz 0.08	1000Hz 0.19	2000Hz 0.34	4000Hz 0.43	(EN ISO 354) α _s

Артикул	4285	5m² - 20 tiles per box (25 x 100 cm ± 0.2%)
---------	------	---

DOP: 1037/127358

EN 14041:2004
Notified Body - 0493

COC

0493 – CPR – 0181

For use as floor covering in buildings

DOP: 1037/127358

EN 14041:2004
Approved Body - 0321

COC

0321/20664-02/E00-00

For use as floor covering in buildings

≥7

≥2.4

Install with

TacTiles®

Interface European Manufacturing B.V. оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики продукции. Ознакомиться с самыми актуальными техническими характеристиками можно на веб-сайте. Мы постарались сделать все возможное, чтобы точно передать цвет продукции. Однако из-за особенностей печатных материалов цвет самих изделий может незначительно отличаться. Пожалуйста, закажите образец, чтобы увидеть реальный цвет продукции.

Светостойкость

Коллекция	Номер цвета	Название цвета	Значение L*	Значение Y*
Works Fluid	4285001	Ebony	27.6	5.3
	4285002	Storm	31.6	6.9
	4285003	Concrete	42.2	12.7
	4285004	Dove	49.8	18.3
	4285005	Shadow	26.6	5.0
	4285006	Taupe	47.8	16.6
	4285007	Drizzle	41.3	12.1
	4285008	Denim	33.6	7.8

* **Значение устойчивости к свету:** Значение L = L в соответствии с CIE L*a*b* цветовое пространство, значение Y = значение коэффициента отражения света в соответствии с BS 8493