



## Технические характеристики - Works Sense

Вид продукции	Тафтинговая узорчатая плитка со структурированным петлевым ворсом
Состав нити	100% окрашенный в массе нейлон
Вес ворса	598 g/m <sup>2</sup> ± 5%
Общий вес	3920 g/m <sup>2</sup> ± 5%
Высота ворса	3.3 mm + 15% / - 10%
Общая толщина	6.6 mm ± 0.5 mm
Масштаб (калибр)/ количество игл на 10см	1/10 – 39.4
Плотность ворса, количество петель на м <sup>2</sup>	197,769 ± 5%
Тип подложки	CQuest™Bio
Класс износостойкости	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC1

Теплоизлучающая панель	(EN ISO 9239-1) Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)
Стабильность размеров	≤ 0.2% (EN 986)
Уровень звукоизоляции ΔL <sub>w</sub>	23 dB (EN ISO 10140-3)
Уровень поглощения звука (α <sub>w</sub> )	α <sub>w</sub> 0.20 (EN ISO 11654)
Звукопоглощение (α <sub>s</sub> )	

125Hz 0.04	250Hz 0.02	500Hz 0.08	1000Hz 0.19	2000Hz 0.34	4000Hz 0.43	(EN ISO 354) α <sub>s</sub>
---------------	---------------	---------------	----------------	----------------	----------------	--------------------------------

Артикул 4312 4m<sup>2</sup> - 16 tiles per box (50 x 50 cm ± 0.2%)

 DOP: 1037/128693 EN 14041:2004 Notified Body - 0493 COC 0493 – CPR – 0181 For use as floor covering in buildings	 DOP: 1037/128693 EN 14041:2004 Approved Body - 0321 COC 0321/20664-02/E00-00 For use as floor covering in buildings	 ASH-LAR BRICK 	  Install with  5C91CBDA 
--	---	---	--

Interface European Manufacturing B.V. оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики продукции. Ознакомиться с самыми актуальными техническими характеристиками можно на веб-сайте. Мы постарались сделать все возможное, чтобы точно передать цвет продукции. Однако из-за особенностей печатных материалов цвет самих изделий может незначительно отличаться. Пожалуйста, закажите образец, чтобы увидеть реальный цвет продукции.

## Светостойкость

Коллекция	Номер цвета	Название цвета	Значение L*	Значение Y*
Works Sense	4312001	Lakeside	41.9	12.4
	4312002	Cactus	46.3	15.5
	4312003	Honey	51.2	19.5
	4312004	Haze	43.3	13.4
	4312005	Canyon	43.8	13.7
	4312006	Mint	46.7	15.8
	4312007	Shell	49.4	17.9
	4312008	Adrift	44.3	14.0
	4312009	Ebony	44.4	14.1

\* Значение устойчивости к свету: Значение L = L в соответствии с CIE L\*a\*b\* цветовое пространство, значение Y = значение коэффициента отражения света в соответствии с BS 8493