

Технические характеристики - Yuton 106

Вид продукции	Тафтинговая узорчатая плитка со структурированным петлевым ворсом
Состав нити	100% окрашенный в массе нейлон
Вес ворса	561 g/m² ± 5%
Общий вес	3823 g/m² ± 5%
Высота ворса	2.9 mm + 15% / - 10%
Общая толщина	6.4 mm ± 0.5 mm
Масштаб (калибр)/ количество игл на 10см	1/12 – 47.2
Плотность ворса, количество петель на м²i	194,299 ± 5%
Тип подложки	CQuest™Bio
Класс износостойкости	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC1

Теплоизлучающая панель	(EN ISO 9239-1) Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)						
Стабильность размеров	≤ 0.2% (EN 986)						
Уровень звукоизоляции ΔL _w	23 dB (EN ISO 10140-3)						
Уровень поглощения звука (α _w)	α _w 0.20 (EN ISO 11654)						
Звукопоглощение (α _s)							
	125Hz 0.04	250Hz 0.02	500Hz 0.08	1000Hz 0.19	2000Hz 0.34	4000Hz 0.43	(EN ISO 354) α _s

Артикул 4290 4m² - 16 tiles per box (50 x 50 cm ± 0.2%)

DOP: 1037/127955

EN 14041:2004
Notified Body - 0493

COC

0493 – CPR – 0181

For use as floor covering in buildings

DOP: 1037/127955

EN 14041:2004
Approved Body - 0321

COC

0321/20664-02/E00-00

For use as floor covering in buildings

Non Directional

33

W

L

Bfl-s1

NCS

≥0.30

≤2.0 kV

≤10%Ω

23dB

0.20

≥7

↙ ↘

3

≥ 2.4

Install with
TacTiles®

2EECBF8E

www.interface.com

2EECBF8E

www.interface.com

Interface European Manufacturing B.V. оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики продукции. Ознакомиться с самыми актуальными техническими характеристиками можно на веб-сайте. Мы постарались сделать все возможное, чтобы точно передать цвет продукции. Однако из-за особенностей печатных материалов цвет самих изделий может незначительно отличаться. Пожалуйста, закажите образец, чтобы увидеть реальный цвет продукции.

Светостойкость

Коллекция	Номер цвета	Название цвета	Значение L*	Значение Y*
Yuton 106	4290001	Midnight	27.7	5.4
	4290002	Smoke	27.7	5.4
	4290003	Iron	32.9	7.5
	4290004	Fog	36.5	9.3
	4290005	Titanium	42.6	12.9
	4290006	Pearl	52.0	19.3
	4290007	Dove	47.8	20.2
	4290008	Parchment	51.9	20.0

* **Значение устойчивости к свету:** Значение L = L в соответствии с CIE L*a*b* цветовое пространство, значение Y = значение коэффициента отражения света в соответствии с BS 8493